

Date Tehnice Colectia MYTH

Evaluare tehnica Europeana faianta:

Dimensiuni si calitatea suprafetei	Conforma cu	EN ISO 10545-2:1998
Absorbtiia apei	13.6%	EN ISO 10545-3:1998
Rezistentia la rupere	> 600 N	EN ISO 10545-4:2012
Modul de rupere	> 15 N/mm^l	EN ISO 10545-4:2012
Rezistent la abraziunea de suprafata	Class 3	EN ISO 10545-7:2000
Rezistentia la fisurare	Fara fisuri	EN ISO 10545-11:1998
Rezistentia chimica:	Clasa A	EN ISO 10545-13:1998
Concentratii scazute de acizi si substante alcaline	Clasa A	EN ISO 10545-13:1998
Concentratii mari de acizi si substante alcaline	Clasa A	EN ISO 10545-13:1998
Produse chimice de uz casnic saruri din piscina	Clasa A	EN ISO 10545-13:1998
Rezistentia vopselei	Clasa 5	EN ISO 10545-14:1998
Reactia la foc	A1	Decizia 96/603/EEC
Rezistentia la alunecare	NPD	-
Rezistentia la lipire si aderenta	NPD	-
Eliberarea substantelor periculoase	Plumb <0,10mg/l; <0,10mg/dm ² Cadmiu <0,02mg/l; 0,01mg/dm ²	ISO 10545-15:1997
Material	Ceramica	
Glazurat	DA	
Rectificat	NU	
Clasa PEI	2	
Grosime placa	9,5 MM	
Finisaj	MAT	
Textura in relief	Conform atribute	
Unitatea de masura la impachetare	MP/Bucati	