

DEKO CREATIVE EFFECT LAZURA

DESCRIERE PRODUS:

produs special, conceput pentru a conferi un aspect deosebit de atractiv peretilor interioari (suprafete plane sau structurate), prin utilizarea tehnicilor creative de aplicare. Este un produs pe baza de dispersii apoase, pigmenti, extenderi si aditivi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- prelucrare usoara
- creaza efecte estetice deosebite
- produs semitransparent
- se nuanteaza computerizat
- aspect mat-matasos
- rezistenta la uzura si ingalbenire
- prezinta stabilitate in timp a vascozitatii
- formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa, eliminand pericolul formarii condensului si dezvoltarii microorganismelor

DOMENII DE UTILIZARE:

Finisarea si decorarea folosind diverse tehnici decorative prin efecte estetice deosebite a suprafetelor interioare pe baza minerala. Se folosesc diverse tehnici decorative pentru obtinerea unor aspecte estetice deosebite, spectaculoase.

Produsul se coloreaza in sistemul de nuanțare computerizata POLICOLOR sistem de colorare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1.19	SR EN ISO 2811-1
Finete frecare, max.	µm	100	SR EN ISO 1524
Viscozitate Brookfield (Rot 7, vit 100), temp. 23±1°C	mPa.s	4000	SR EN ISO 2555
Substante nevolatile (60 min./125°C), min.	%	36	SR EN ISO 3251
pH	-	Min.8	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	Mat-matasos	-
Grad de luciuri (85°)		Min.10	SR EN ISO 2813

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: 12-30°C

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51
sector 3, 032258, Bucuresti, România
Tel: +40 (0)21 345 1730
Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei
C.I.F. RO 326318
Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991
Pagină web: www.policolor.ro
Email: office@policolor.ro

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de praf sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafețe interioare noi din zidărie, beton, tencuială, ipsos:

- Suprafața trebuie să fie perfect uscată
- Se curată suprafața de stropii de tencuială, praf sau alte impurități
- Suprafețele de gips-carton se curată de praf sau alte impurități
- Dacă suprafața este contaminată cu depozite de mușcăi acestea se îndepărtează prin spălare cu apă și detergent sau cu produse specifice de tipul Polisept soluție antimușcăi și Polisept amorsa antimușcăi
- Suportul curat se impregnează cu DEKO A8500 Amorsa perete sau Amorsa perete Policolor.

Suprafețe interioare - zidărie, beton, tencuială, ipsos - vopsite în prealabil:

- Suprafețe vopsite în prealabil cu produse pe bază de dispersii apoase
 - îndepărtarea porțiunilor neaderente
- îndepărtarea prafului și a impurităților
- efectuarea operațiilor de reparații (dacă este cazul)
- îndepărtarea eventualelor depozite de mușcăi de pe suprafața de acoperit și tratarea suportului cu produse specifice
- impregnarea suportului neacoperit cu DEKO A8500 Amorsa perete sau Amorsa perete Policolor.

Aplicare

Aplicarea stratului de fond:

- Se aplică mai întâi un strat de fond, DEKO V8057 bază albă sau nuanțat în tonul de culoare dorit, ales din cartela Policolor sau DEKO G8300 GRUND vopsea albă sau colorată în nuanță dorită aleasă din cartela Policolor, în funcție de efectul care urmează să fie realizat. Se recomandă folosirea produsului DEKO G8300 GRUND vopsea ca suport în cazul efectelor realizate cu unelte metalice (spaclu, fier de glet). Aplicarea de DEKO V8057 și de DEKO GRUND vopsea se face cu rola de blană scurtă.
 - Se lasă să se usuce bine înaintea aplicării următorului strat.
 - Produsul se poate aplica într-un singur strat, folosind unelte gen: pieptene de cauciuc, burete natural, spaclu, manșă pentru efect, trafalet pentru efect, gletiera etc.
- Grosimea recomandată a peliculei uscate: 100 - 150 micrometri.

Aplicarea lazurii:

Se aplică DEKO CREATIVE EFFECT LAZURA printr-una din cele două tehnici principale:

Tehnica depunerii lazurii

- Se îmbibă unealta de lucru (manșă, buretele marin, pensula, etc.) în lazura, se îndepărtează excesul și se începe IMEDIAT depunerea vopselei pe perete.
- Pentru depunere cu rola de blană scurtă, se încarcă rola cu lazura și se aplică peste suportul de bază în una sau mai multe treceri, în funcție de efectul dorit.

Tehnica ștergerii lazurii

- Se diluează lazura cu până la 20% apă. Se fac încercări pe o zonă mică de perete până se obține diluția potrivită. Diluția diferă în funcție de gradul de absorbție al peretelui pe care se dorește aplicarea efectului.
 - Se lucrează în echipă, pe zone verticale cu lățimea de aproximativ un metru, deoarece uscarea lazurii nu mai permite obținerea efectului dorit.
 - Se aplică lazura cu ajutorul trafaletului de blană scurtă, pe o zonă verticală, acoperind în întregime suprafața.
 - Lazura se îndepărtează IMEDIAT prin ștergere cu trafaletul de efect sau cu o carpa absorbantă roluată.
- Pentru a obține efectul dorit, trafaletul de efect se curată periodic folosind o carpa absorbantă.

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

Consumul teoretic: 10-15m²/L**TIMP DE USCARE:****Policolor S.A**

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51

sector 3, 032258, București, România

Tel: +40 (0)21 345 1730

Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei

C.I.F. RO 326318

Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991

Pagină web: www.policolor.ro

Email: office@policolor.ro

cca.12 ore la 23°C

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 1,25L

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C
- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

18 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l:cat A/i 300(2007)/200(2010)
COV Produs,max .g/l: 200

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51
sector 3, 032258, Bucuresti, România
Tel: +40 (0)21 345 1730
Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei
C.I.F. RO 326318
Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991
Pagină web: www.policolor.ro
Email: office@policolor.ro