



Porothersm 25 3x1/3 este un bloc ceramic fractionat, utilizat pentru a asigura teserea corecta a zidariei cu grosime de 25 de cm.

Produsul este utilizat impreuna cu blocurile ceramice Porothersm cu grosime de 25cm, pentru realizarea peretilor structurali sau nestructurali, din zidarie cu protectie impotriva penetrarii apei.

Caracteristici tehnice

Dimensiuni (lxbxh -mm)	375 x 250 x 238 (125x250x238)
Masa (kg/buc)	cca. 6.5 (subdiviziune 1/3)
Rezistenta medie la compresiune $f_{b,med}$ (N/mm²)*	10
Conductivitatea termica $\lambda_{10,uscat,bloc}$ (W/mK)**	0,210
Densitate aparenta (kg/m³)	cca. 840
Comportament la ardere (clasa de reactie la foc)	A1
Livrare (bucati/ palet infoliat)	60 (blocuri intregi)
Necesar de caramizi buc/m² de zidarie	Cf. detalii proiect
Necesar de caramizi buc/m³ de zidarie	Cf. detalii proiect
Consum de mortar (M5) (l/m³ zidarie)	115

* Valoare minim garantata, conform SR EN 771-1:2011

** $\lambda_{10,uscat,bloc}$ - conductivitate termica, valoare declarata pentru blocul ceramic ars, in stare complet uscata conform SR EN 1745.