

ADEZIV UNIVERSAL

1. Descrierea produsului:

Un adeziv profesional pe bază de polimeri, cu o gamă largă de aplicări. Eficient și ușor de întrebuințat.

2. Proprietăți:

Culoarea adezivului:	incolor ușor gălbui, transparent;
Culoarea îmbinării:	transparent;
Consistență:	lichid foarte vâscos;
Densitate:	0,95 ± 0,05 kg/L;
Vâscozitatea adezivului:	10000 – 20000 mPa*s;
Timpul de lipire inițială:	1 h;
Timpul de lipire completă:	24 h;
Rezistența lipiturii la tracțiune:	3 MPa (3 kG/cm ²)
Randament:	4 – 6 m ² /L în funcție de tipul și porozitatea suprafeței;
Proprietățile îmbinării:	Rezistență la apă, elasticitate.

3. Utilizare:

Este un produs destinat lipirii tavanelor, casetelor de tavan, plăcilor ceramice, obiectelor din ceramică, sticlei, lemnului, materialelor din lemn, plută, pardoseli, piele artificială, hârtia între ea și a diferitelor combinații de materiale, precum și pentru lipirea lor de beton, ciment-var, ghips, tencuială sau cărămidă (cel puțin una dintre suprafețele lipite trebuie să fie poroasă).

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1. Pregătirea suprafeței

Suprafețele care urmează a fi lipite cu adeziv, trebuie foarte bine curățate, uscate, degresate cu DRAGON Alcool tehnic etilic și dacă este posibil, ajustate unele față de altele. Îndepărtați resturile de vopsea veche cu DRAGON Soluție pentru îndepărtat lac și vopsea.

4.2. Unelte de lucru

Adezivul se aplică pe suprafețele mari cu o drișcă zimțată.

4.3. Temperatura în timpul utilizării

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C (temperatura aerului, a suprafeței suport și a obiectelor lipite).

4.4. Recomandări

Adezivul se va aplica punctat sau în cordoane paralele, pe suprafața suport sau pe obiectul ce urmează a fi lipit.. Suprafețele poroase se pot acoperi cu două straturi de adeziv. După cca. 30-60 secunde de la aplicarea adezivului, apropiați materialele cu adeziv și apăsați puternic. Timpul de lipire inițială a adezivului este de cca. 60 de minute. Puterea maximă a îmbinării se obține după aproximativ 24 h. După finalizarea lucrului cu produsul, acesta se va închide ermetic.



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv universal

4.5. Curățarea uneltelor și a petelor

Uneltele murdare și petele se vor curăța cu DRAGON Alcool tehnic etilic. După uscare, produsul se va putea îndepărta doar mecanic.

4.6. Diluarea adezivului

Dacă este nevoie, adezivul se poate dilua cu DRAGON Alcool tehnic etilic.

4.7. Limitări și observații

Diluantul scade puterea de lipire a adezivului.

5. Ambalaje și cantități:

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKU025/BL/PL-BG-LT-RO-RU	25 ml	Tub în blister
DKU050/TD/BG-RO	50 ml	Tub din aluminiu
DKU250/BG-RO	250 ml	Recipient de plastic
DKU500/BG-RO	500 ml	Recipient de plastic
DKU01/LT-RO-RU 1	1 L	Recipient de plastic

6. Perioada de valabilitate:

2 ani

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +0°C până la +30°C. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

Alte Observații:

În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. A se folosi departe de surse de foc, într-un spațiu bine ventilat. Efectuați o probă, aplicând produsul pe o suprafață mică, care nu este la vedere. Acest adeziv nu este recomandat pentru PP, PE sau PTFE.

Această substanță îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE a Consiliului, și directivelor 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl