




30F-E

EUROPOROTON

Bloc ceramic pentru zidarii
tencuite (Produsă în Biharia)

DATE TEHNICE

Dimensiuni	240/290/238 mm
Rezistenta la transfer termic (R)	1,530
Conductivitate termica echivalenta $C_{\lambda, UO}$, uscat, element)	0,173
Rezistenta medie la compresiune ($f_{b, med}$)	7.5 N/mm ²
Volum de goluri	60%
Greutate medie/caramida	11,2 kg
Densitate aparenta	cca. 660 kg/m ³
Reactia la foc	Clasa A1
Nr. caramizi/m ³ de zidarie	55 buc.
Nr. caramizi/m ² de zidarie	16 buc.
Consum de mortar/m ³ de zidarie	86,9 litri/m ³
Consum de manopera/m ³ de zidarie	3.19 ore/m ³

MODALITATE DE AMBALARE

Nr. caramizi/palet (1000x1200mm)	93 buc./palet
Nr. m ³ de zidarie/palet	1.69 m ³ /palet