

Produs	BONUS PREMIUM F TR 10
Standard	TS EN 13162 Produse de izolare termică pentru clădiri. Produse din vată minerală bazaltică (MW) cu specificatiile producătorului
Descriere	Vată minerală bazaltică - Material izolant produs prin topirea rocii bazaltice la 1350 ° C-1400 ° C în fibră de bazalt – utilizat pentru izolare termică, fonica și împotriva incendiilor
Caseraj	Necaserata
Domenii de utilizare	Seria Premium F, utilizată atât pentru izolarea termică și fonică a clădirilor cât și pentru protecția la foc a suprafețelor exterioare.

Performanțele produsului	Caracteristici tehnice	Test metoda	Unitate de masura	Valoare declarata							
	Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete	EN 1607	kPa	10							
Grosimi/d	EN 823	mm	3-120								
-1% or -1 mm; + 3mm. - absolute large value in tolerance.											
Lungime/l	EN 822	mm	1200								
Toleranta ±2 %											
Latime/b	EN 822	mm	600								
Toleranta ±1,5 %											
Rectangularitate/S _b	EN 824	mm/m	max.5								
Planeitate / S _{max}	EN 823	mm	max.6								
Conductivitate termica	EN 12667 EN 12939	W/m.K	0,036								
Rezistenta termica/R _d	EN 12667	mm	30	40	50	60	70	80	100	120	
	EN 12939	(m ² .K)/W	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,75	3,30	
Clasa de reactie la foc	EN 13501-1	Euroclasa	A1								
Absorbție de apă pe termen scurt, WS	EN 1609	Kg/m ³	≤1								
Absorbție de apă pe termen lung, WL	EN 12087	Kg/m ³	≤3								
Determinarea stabilității dimensionale la temperatura specificată	EN 1604	-	DS(70,-)								
Permeabilitatea vaporilor de apă/MU	EN 12086	μ	1								
Rezistența fluxului de aer /Afr	EN 29033	-	NPD								

Depozitare	Pachetele de produse trebuie protejate de apă, umiditate și lumina soarelui în zona de depozitare. Îmbrăcăminte și echipament adecvat pentru siguranța muncii trebuie utilizate pentru a proteja pielea, ochii și sistemul respirator superior în timpul transportului.
	Pachetele de produse trebuie amplasate pe cel puțin o suprafață care nu trebuie să fie în contact direct cu pământul din zona de depozitare.
	Produsele trebuie acoperite cu o prelată atunci când sunt expediate.
	Nu lăsați niciun material pe produse în așa fel încât să deterioreze pachetul și produsul.
	Produsele paletizate nu trebuie stivuite și depozitate una peste alta.
	Pachetele deschise nu trebuie eliminate și trebuie eliminate în conformitate cu reglementările.

Tradus la SC ARABESQUE SRL cu sediul in Galati str. Timisului nr.1 de catre:

Director Calitate Mst. Ing. Dima Necula

