



1454
09

Fișa tehnică



Denumire	Plăcă cu nuturi Noppjet UNI 10, pentru încălzire în pardoseală
dimensiuni (lungime-lățime)	1450 x 850 mm
dimensiune efectivă a plăcii	1400 x 800 mm
suprafață efectivă	1,12 m ²
distanță pentru conducte	50 mm
grosime nominală termoizolantă	10 mm
grosime totală	20 mm (10+20mm nutul)
dimensiune conductă	14-17 mm
denumire conform EN 13163	EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)-BS200-CS(10)150
grosime folie PS	6 mm
euroclasă reacție la foc conform EN 13501-1	E
conductivitate termică – valoare nominală	0,040 W/mK
sistem îmbinare între plăci	cu nuturi special dimensionate
rezistență termică	0,25 m ² K/W
densitate	25kg/m ²
rezistență la compresiune	5 kPa
culoare	neagră
Ambalare	12 buc./ cutie
suprafață efectivă per bax	13,44 m ² / cutie
dimensiune bax (L x G x Î)	1510x265x860 mm

Transport și depozitare: Produsul este stabil și inert în cazul condițiilor normale de transport, depozitare și utilizare. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite și curate dar nu închise etanș, să permită ventilația naturală. Nu este permis transportul plăcilor din polistiren expandat împreună cu alte materiale care le pot deteriora (diluanti, substante combustibile, vopsele). Depozitarea se va face în spații acoperite, aerisite, ferite de umezeală, departe de surse de căldură, evitând expunerea la razele solare.

Informații suplimentare: Produsul nu trebuie să vină în contact cu nici un material care reacționează cu EPS provocând dizolvarea sau umflarea acestuia așa cum poate fi cazul cu anumiți adezivi pe bază de solvenți, conservanți ai lemnului și alte substanțe. EPS este netoxic și inert și nu conține clorofluorocarburi (CFC), hidroclorofluorocarburi (HCFC) sau formaldehidă. Când se monteaza produse EPS, nu este nevoie să se ia masuri speciale de precauție de către operatori deoarece nu sunt iritante și nici toxice.

Garanție: Produsul este garantat în depozit, timp de 2 ani numai dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus.

S.C. RETTIG S.R.L.

Sediul central și logistic: Juc-Herghelie 69B, Hala C1, Modul 1, 407352 com. Juc, jud Cluj,

Tel: +40(0)264-406.771, Fax: +40(0)264-406.770, e-mail: office@purmo.ro, web: www.purmo.ro

Consultanță comercială și tehnică: str. Brândușelor, nr. 3A, corp 1, et. 1, 031253 București,

Tel.: +40(0)21-326.41.08, Fax: +40(0)21-326.41.09, e-mail: purmo@purmo.ro, web: www.purmo.ro