



Amorsă cu rezistență la mucegai

Nr:46 Editia:3 Revizia:4

Data: 3.01.2025

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Amorsă pe bază de rășini acrilice și aditivi. Oferă rezistență la mucegai, are capacitate ridicată de penetrare în suport, conferă permeabilitate suportului, consolidează suprafața de aplicare și reduce consumul produsului de finisare, asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea produsului de finisare, are o aplicabilitate excelentă și uscare rapidă. Ideal pentru suporturi sfărâncioase.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru pregătirea și tratarea suporturilor noi sau vechi exploatate la interior și exterior (tencuieli minerale, gleturi pe bază de ipsos sau var/ciment, beton, cărămidă, gips-carton, etc.), ce urmează a fi vopsite.

Produsul are calitatea de a stabiliza și consolida suprafețe friabile (gleturi sau tinciuri vechi) sau fragile (gleturi de calitate inferioară). Creează un suport aderent ce asigură o aplicare bună și un consum redus de vopsea de finisare.

Recomandat pentru spații expuse la umezeală în sistem cu **savana Ultra Rezist baie și bucătărie**.

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm³	1 - 1,1
COV	Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare”. Valoare limită COV, g/l: 30 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 5.
Culoare	Fluid albicios, ușor opac.
Uscare pentru stratul 2 de amorsa, 20°C	2 ore
Uscare pentru vopsire, 20°C	12 ore
	Condițiile de aplicare se vor menține până la uscarea sistemului. Recomandăm verificarea prognozei meteo.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluare: Se utilizează nediluat. Se omogenizează bine înainte de utilizare.
-------------------------	--

Pregătire suprafață

- suprafețele pe care se aplică amorsa trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi.

Suprafețe noi

- tencuielile minerale (gleturile de var/ciment) se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în operă și se îndepărtează efluorescența prin acțiune mecanică sau decapare acidă;
- gleturile de ipsos se usucă conform recomandării producătorului și se șlefuiesc.

Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil

- nu se aplică peste vopsele pe bază de solvent sau pe zugraveli de var/humă;
- se curăță zugraveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire;
- zonele reparate se lasă să se usuce minim 72 ore, apoi se șlefuiesc și se desprăfuiesc.

TEST: se aplică 2 straturi pe o suprafață de 0,5 m², dacă suprafața testată devine lucioasă, nu necesită aplicarea stratului 2.

Atenție!

- Nu se combină cu alte produse.
- Nu se aplică peste straturi de vopsele pe bază de solvent, zugrăveli de var sau humă.

- După uscare, amorsa nu trebuie să formeze peliculă lucioasă. În cazul în care s-a format, aceasta trebuie șlefuită.
- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.
- La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător, conform instrucțiunilor.
- În cazul în care exista deja contaminare cu mucegai, zonele contaminate se curăță cu apă și detergent și se tratează cu savana soluție antimucegai de profunzime înainte de aplicarea amorsei.

Număr de straturi
Randament teoretic de aplicare

1 - 2 în funcție de gradul de porozitate al suprafeței.

10 - 25 mp/l/strat

Ex. - gips carton: 25 m²/litru/ strat;

- gleturi minerale: minim 10 m²/litru/ strat;

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Atenție! Nerespectarea acestor condiții conduce la o aderență slabă.

Mod de aplicare

Cu pensula sau rola

Curățare echipament de lucru

Apă

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR ÎN SISTEM

Pentru cele mai bune rezultate, aplică amorsa în sistem cu vopselele lavabile din gama **savana** sau **INNENWEISS!**

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic bine închise ce conțin 1 L, 5 L, 10 L.

Transport și Depozitare

În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30°C. Risc de depreciere prin îngheț.

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.

Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov

Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;

Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite față de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediul certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.