



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv pentru lemn D3

ADEZIV PENTRU LEMN D3

1. Descrierea produsului:

Un adeziv profesional cu rată superioară de acoperire destinat lipirii tâmplăriei interioare și exterioare, neexpusă în mod continuu la apă. Nu conține solvenți organici.

2. Proprietăți:

Culoarea adezivului:	albă
Culoarea îmbinării:	transparentă
Consistență:	lichid foarte vâscos
Densitate:	1 kg/l
Timpul de aderență:	3-10 minute
Timpul de lipire inițială:	25 minute
Timpul de lipire completă:	24 h
Randament:	5-11 m ² în funcție de tipul de substrat și porozitate
Proprietățile îmbinării:	rezistentă la apă (tip de rezistență la apă D3)
Rezistența lipituri la torsiune:	2MPa
Rezistența termică a lipiturii:	de la -20°C până la +60°C

3. Utilizare:

Produsul este destinat lipirii directe, la rece, a lemnului, plăcilor aglomerate, OSB-ului și a materialelor pe bază de lemn, între ele, combinate, sau cu alte materiale din plastic, materiale textile. Poate fi utilizat pentru lipirea hârtiei. Se utilizează atât la interior cât și la exterior în locuri neexpuse în mod continuu la apă. Adezivul este rezistent la apă clasa D3 (conform cu PN-EN 204:2002) fiind conceput pentru a fi utilizat în spații interioare expuse cu regularitate la apă, condens și/ sau cu expunere semnificativă la condiții de umiditate relativă ridicată.

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1 Pregătirea suprafeței

Suprafețele care urmează a fi lipite cu adeziv, trebuie să fie foarte bine curățate, degresate cu DRAGON Acetonă tehnică și dacă este posibil, ajustate unele față de altele. Șlefuiți elementele din plastic, în zona de îmbinare. Îndepărtați resturile de vopsea veche cu DRAGON Soluție de îndepărtat lac și vopsea. Lemnul lipit trebuie să fie uscat, cu o umiditate cuprinsă între 8% până la 12%. Umiditatea relativă a aerului ar trebui să fie cuprinsă între 40% până la 70%.

4.2 Temperatura în timpul utilizării

Lipirea trebuie realizată la temperaturi cuprinse între +15°C până la +25°C (temperatura aerului, a suprafeței și a elementelor lipite).

4.3 Recomandări

Înainte de începerea lucrului, amestecați bine conținutul. Aplicați un strat subțire de adeziv pe una dintre suprafețele ce urmează a fi lipite, așteptați 4 minute și presați elementele lipite. Puterea maximă a îmbinării se obține după aproximativ 24 h. După finalizarea lucrului cu produsul, acesta se va închide ermetic.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv pentru lemn D3

4.4 Curățarea instrumentelor și a obiectelor murdare

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu apă. După uscare, adezivul se va putea îndepărta numai mecanic, după umezirea în apă caldă

4.5 Diluarea adezivului

Nu se recomandă diluarea adezivului.

4.6 Limitări

Nu este recomandat pentru esențe de lemn cu un conținut de umiditate mai mare de 15%.

5. Ambalaje și cantități:

Cod produs	Capacitate	Tip ambalaj
DKDD3250/BG-RO	250 ml	Recipient de plastic
DKDD3500/BG-RO	500 ml	Recipient de plastic
DKDD301/BG-LT-RO	1L	Recipient de plastic

6. Perioada de valabilitate:

2 ani.

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C, în loc uscat. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

Alte Observații:

În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. A se folosi departe de surse de foc, într-un spațiu bine ventilat. Acest adeziv nu este recomandat pentru PP, PE sau PTFE. Adezivul înghețat își pierde definitiv proprietățile.

Acest produs nu îndeplinește condițiile de clasificare drept produs periculos, conform directivei 1999/45/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 referitor la apropierea legilor, regulamentelor și provizioanelor administrative ale Statelor Membre pentru clasificarea, împachetarea și etichetarea produselor periculoase, așadar nu s-a pregătit o fișă de securitate de produs pentru aceasta mixtură, conform cu regulamentul EC Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 referitor la înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Materialelor Chimice REACH, care stabilește o Agenție Europeană a Materialelor Chimice, amendând Directiva 1999/45/EC și respingând Regulamentul Consiliului EC Nr. 1488/94 și Directiva Consiliului 76/769/EEC și Directivele Comisiei 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC și 2000/21/EC.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl