



DESCRIERE

Placile de fibrociment Termofix sunt colorate in masa in sa pentru o buna evaluare a culorilor in cadrul unui proiect recomandam ca aceasta sa fie facuta doar pe baza mostrelor fizice. Suprafata placilor poate fi neteda sau texturata, panourile prezentand linii usor sesizabile la atingere.

O conditie pentru a reduce riscul unor culori usor diferite este ca panourile necesare intr-un proiect sa fie cuprinse intr-o singura comanda la fabrica si nu splitate pe mai multe loturi. Placile sunt realizate dintr-un mix de materiale compus din ciment Portland, fibre de celuloza, aditivi si pigmenti si sunt tratate impotriva absorbtiei de apa. Sunt ecologice si nu emit substante toxice.

Asigura izolare fonica si sunt rezistente la foc in sensul ca nu se aprind si nu contribuie la propagarea incendiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

GROSIMI STANDARD (mm)	LATIME (mm)	LUNGIME (mm)
8, 9, 10, 12, 15	1220	2440, 3050

GREUTATE PLACI PENTRU GROSIMEA 8mm - kg / placa

42,9

SPECIFICAȚII TEHNICE

ITEM	STANDARD PRODUCATOR	UNITATE
Impermeabilitate	Nu se formeaza picaturi de apa	24 ore
Densitate	> 1400	kg / m ³
Absorbția apei	≤ 0.25	%
Conductivitate termica	≤ 0.35	W / (m•k)
Continut de apa	≤ 10	%
Rezistenta la incovoiere (uscat in cuptor)	≥ 18	%
Rezistenta la incovoiere (saturat cu apa)	≥ 13	Mpa
Raportul rezistentelor la incovoiere paralel si incrucisat/transversal	≥ 58	%
Testare la cicluri inghet-dezghet	Nu sunt crapari sau delaminari	50 cicluri

DOMENIU DE UTILIZARE

Placile de fibrociment Termofix sunt utilizate frecvent la placari de pereti si plafoane in cadrul sistemelor de fatada ventilata la exterior si totodata la realizarea de pereti de compartimentare si plafoane la interior.

Tipurile de lucrari unde sunt utilizate cu precadere aceste placi includ toata gama de locuinte individuale pana la ansamblurile rezidentiale multietajate.

PROPRIETATI DE SIGURANTA

Incombustibilitate	Gb8624-2012 Incombustibil Material Grad A	Cel mai mare grad
Radioactivitate	IRa < 1.0 Ir < 1.0	Sigur pentru uz
Continut de Azbest	100% fara	Sigur pentru uz