

Pool Paint

Vopsea pentru piscine



Pool Paint este o vopsea epoxidică din 2 ingrediente, special proiectată pentru rezistență mare sub apă. Potrivită pentru piscine din ciment, dar și pentru suprafețe metalice. Oferă o suprafață lucioasă și elastică deosebit de rezistentă la sistemele de curățare și chimice din piscină. Are o aderență deosebită și o mare rezistență la frecare, substanțele acide și alcaline din apă, oferind o protecție îndelungată.

- Vopsea epoxidică bicomponentă
- Aderență excelentă
- Mare rezistență la cloramina și produse chimice

CULORI

Disponibil în alb și albastru deschis.

AMBALARE

Set of 3.5 L	A 2.625 L	B 875 mL
--------------	-----------	----------

ACOPERIRE

8 – 10 m²/L per strat în funcție de porozitatea stratului.

RATĂ DE MIXARE A/B

3/1 din volum.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

(Instrucțiunea 2004/42/CE) din CE Valoarea maxima conținutului de COV, pentru acest produs (Categorii **A/J** „Vopsele speciale din două ingrediente” tip **SB**): **500 g/l**. Produsul conține cel mult **490 g/l** COV (gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie curate, complet uscate și fără praf, grăsimi, materiale în vrac sau vopsele cu o componentă și șmirgheluite core-spunzător.

Pentru suprafețe din beton folosiți Pool Paint ca grund, diluat 10-15% cu Pool Paint Thinner.

Piscinele noi de beton ar trebui să fie vopsite doar după 28 de zile de la construcție.

APLICARE

Se amestecă componenta A adăugând treptat diluant Pool Paint. Apoi se adaugă întreaga cantitate de componentă B și se amestecă bine timp de aproximativ 3 minute. Amestecul ar trebui să fie lăsat să stea timp de 5-10 minute, după amestecarea celor două componente înainte de aplicarea. Durata de păstrare a amestecului este de 4 ore la 30°C și 6 ore la 20°C.

Aplicați 2-3 straturi cu pensula, rola, pistol airless diluat 5% diluant Pool Paint. Nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă de peste 80%.

Este uscat la suprafață în 1-2 ore și poate fi reaplicat după 12 ore. Intervalul de timp la revopsire trebuie să fie mai mic de 2 zile. Piscina ar trebui să fie umplută numai cu apă 7 zile după ce stratul final a fost



aplicată timp în care vopseaua obține proprietățile sale finale. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu diluant Pool Paint.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Densitate	1,33 ± 0,02 Kg/L (A' Component) 0,92 ± 0,02 Kg/L (B' Component) (ISO 2811)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro