

WATERSTOP

HIDROIZOLATIE PENSULABILA CU FIBRE

AVANTAJE INTELIGENTE

- ❖ Membrana impermeabila
- ❖ Flexibilitate ridicata
- ❖ Aderenta buna
- ❖ Rezistenta la UV
- ❖ Gata preparat si usor de aplicat
- ❖ Proprietati de reparare a fisurilor
- ❖ Utilizare interior- exterior
- ❖ Suprafata circulabila ocazional



USOR DE
APLICAT



CIRCULABIL
OCAZIONAL



DESCRIERE

WATERSTOP acrilic cu fibre este o hidroizolatie lichida ce se aplica in strat continuu (fara necesitatea lasarii unor rosturi) pentru impermeabilizarea suprafetelor, a imbinarilor si conexiunilor dintre elemente si a reparatiilor fisurilor locale.

Produsul are o aderenta buna la majoritatea tipurilor de elemente facandu-l o solutie inteligenta si universala, putand fi aplicat in numeroase zone.

Datorita fibrelor de armare, hidroizolatia devine una flexibila si rezistenta la uzura, chiar si la temperaturi scazute. Produsul este rezistent la actiunea razelor UV.

DOMENII DE APLICARE

WATERSTOP acrilic cu fibre este recomandat pentru :

- Acoperisuri si terase cu o panta de minim 3%;
- Repararea membranelor bituminoase (**cu strat de ardezie/nisip**);
- Repararea si protectia elementelor de acoperis (placi de acoperis din zinc, jgheaburi metalice, tigle, placi din fibrocement, zone de legatura elemente de cosuri de fum etc);
- Subplacari (balcoane, terase, glafuri si pervaze, etc);



REZISTENT UV



CONTINE
FIBRE



PENTRU
SUBPLACARI

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Alb, Gri, Teracota
Compozitie	Rasina acrilica cu fibre de armare din poliacrilonitril
Densitate	1,4 ±0,05 g/cm3
Timp de uscare	24-48 h in functie de conditiile atmosferice
Temperatura de aplicare	Intre :+5° C si +35° C
Consum	App. 1.15-1.4 kg/mp/strat
Grosimea stratului	Aproximativ 1 mm
Termen de valabilitate	24 luni

Atentie!

- Produsul nu este recomandat pentru aplicatii permanent submerse sau in zone cu apa stagnanta;

STRATUL SUPORT

Substraturile ce urmeaza sa fie tratate trebuie sa fie curate, uscate si fara urme de ulei, grasime, rugina, praf sau alte impuritati ce ar putea afecta aderența materialului. Asigurați-vă ca suprafața ce urmează a fi tratată este solidă și nu prezintă urme/zone de delaminare/desprindere.

Pentru o bună aderență se recomandă ca suprafețele de metal să fie degresate.

Produsul are aderență pe :

- Suprafețe de beton și suporturi minerale;
- Lemn și suprafețe derivate din lemn;
- Metal;
- Ceramica;
- Plastic și PVC;
- Sticlă;

❖ Se recomandă testarea în prealabil a aderenței produsului pe suprafețele ce se doresc a fi tratate;

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

Produsul are un termen de valabilitate de 24 de luni de la data fabricării (vezi pe ambalaj), în recipientul original sigilat, depozitat într-un loc uscat, la o temperatură între +5°C și +25°C, ferit de umezeală.

MOD DE UTILIZARE

După deschiderea ambalajului se amestecă bine produsul înainte de utilizare pentru omogenizarea acestuia.

Produsul se aplică cu pensula sau cu un trafalet/rolă cu par scurt în funcție de suprafața tratată. În zonele de colț sau de îmbinare (e.g. trecerea dintre perete și pardoseală) se va utiliza o plasă de armare din fibră de sticlă.

Tipuri de aplicații:

1. Păturări locale: 1-2 straturi, în funcție de lățimea fisurilor și suprațuri deteriorate.
2. Hidroizolării sub plăci: se umplegă suprațuri (prin diluție 1:1 cu apă), apoi se aplică 2 straturi de WATERSTOP la intervale de 24 h. Se recomandă utilizarea unor benzi de etansare pe zona de colțuri.
3. Hidroizolării zone circulabile ocazional: se umplegă suprațuri (prin diluție 1:1 cu apă), apoi se aplică 1 strat de WATERSTOP. După primul strat, se va încorpora o plasă de următură din fibră de sticlă (densitate 90-110 g/mp) și se va aplica al 2-lea strat.

Atenție!

- Aplicați straturi succesive numai după uscarea în prealabil a stratului anterior;
- Protejați straturile aplicate împotriva ploii sau a căldurii excesive/raze UV sau trafic pietonal 48 h de la aplicare.
- Nu aplicați în zone baltite; Asigurați-vă ca suportul este uscat;

AMBALARE

COD Articol	Cod EAN	Culoare	Ambalare	Buc/palet
31058479	5948966025598	ALB	15 KG	44
31058471	5948966025512	ALB	1 KG	540
31058475	5948966025550	ALB	5 KG	96
31058480	5948966025604	GRI	15 KG	44
31058472	5948966025529	GRI	1 KG	540
31058476	5948966025567	GRI	5 KG	96
31058481	5948966025611	TERACOTA	15 KG	44
31058473	5948966025536	TERACOTA	1 KG	540
31058477	5948966025574	TERACOTA	5 KG	96



REZISTENT UV



CONTINE
FIBRE



PENTRU
SUBPLACĂRI

SIGURANTA

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.



DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Păsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300

Bostik Moldova
Strada Fereideului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

