

Divina Seta

Masă de șpaclu decorativă, structurabilă, cu un conținut de sfere de sticlă și pigmenți sidefați, creată pentru suprafețele pereților interiori



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare

Divina Seta este o masă de șpaclu decorativă, pe bază de rășină acrilică, cu un conținut de sfere de sticlă și pigmenți sidefați, creată pentru suprafețele pereților interiori. Ușurința aplicării permite multiple procese, în funcție de tehnica de aplicare, uneltele și culorile utilizate. Pereții decorați în acest fel se remarcă prin luminozitatea și profunzimea designului cu reflexii cu efect metalic, făcând fiecare cameră prețioasă și unică. Datorită eleganței sale, Divina Seta este un material ideal pentru decorarea pereților interiori ai clădirilor prestigioase, antice sau moderne, cum ar fi vile, hoteluri, bănci sau birouri.

Proprietăți

- Aplicare și finisare ușoară și versatilă
- Nuanțabil computerizat în sistemul Color Express
- Efect sidefat
- Rezistență ridicată în timp

Ambalaje/Capacitate recipient

- 5 Kg

Culoare

Alb perlat (culoarea materialului de bază, nenuanțat).
Materialul poate fi nuanțat computerizat în sistemul Color Express.

Grad de luciu

Semi-lucios

Depozitare

Produsul sigilat, depozitat intact într-un loc uscat și răcoros, are o durată de valabilitate de cel puțin 24 de luni. Temperatura de depozitare este între minim +5°C și de maxim +30°C.

Specificații tehnice

- Densitate: între 1.1 – 1.2 kg/l
- Viscositate: 30000 cPs
- PH: 7 - 8
- Componenta solidă: 61%



Produse complementare

- Caparol Akkordspachtel fein
- Caparol RollGrund Rapid
- Caparol Weissgrund
- Caparol PU-2K Sealer

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	o	-	-
(-) nu este recomandat / (o) recomandat condiționat / (+) recomandat				

Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețe interioare de tencuieli minerale din grupele de mortar PII și PIII, gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci din gips și suprafețe din beton.

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără substanțe de separare, plane și necontrastante. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.

La pregătirea straturilor suport, vă rugăm să respectați informațiile din Fișa tehnică Nr. 650.

Pregătirea suprafeței

Curățați temeinic suprafețele (pereți sau gips-carton) care urmează să fie decorate, îndepărtând cu grijă toate impuritățile, folosind hârtie abrazivă. Pregătiți suprafața cu Caparol Akkordspachtel fein. La 12 ore după aplicarea masei de șpaclu de reparații, dacă este cazul șlefuiți din nou cu hârtie abrazivă granulație P120-P150. Aplicați un strat de Caparol RollGrund Rapid, iar după 4-5 ore, aplicați un strat de Caparol Weissgrund nuanțat în aceeași culoare cu materialul decorativ.

Mod de aplicare

Divina Seta se aplică cu un fier de glet venețian, întinzând produsul pe întreaga suprafață. Se poate aplica atât într-un singur strat, cât și în mai multe straturi. După aplicarea produsului cu fierul de glet, suprafața se prelucurează cu o unealtă potrivită pentru a crea textura dorită (ex.: perie, sau o rolă mică). După un scurt timp de zvântare, suprafața aplicată se compactează cu un fier de glet venețian în direcția texturii create.

La aplicarea pe plăci de gips carton: aplicați 2 straturi de glet de îmbinare la interval de 4/6 ore, introducând o plasă din fibră pentru armare. După uscare, se șlefuiesc urmele de șpăcluire. Se recomandă șlefuirea cu hârtie abrazivă cu granulație 80. Suprafețele de ghips (șpăcluite cu materiale pe bază de ghips) se consolidează cu Dupa-Putzfestiger. Pe placile cu substanțe colorate, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu AquaSpergrund. A se respecta indicațiile din fișa BSF nr. 12. Aplicați un strat de Weissgrund nuanțat în aceeași culoare cu materialul decorativ, iar după uscare aplicați Divina Seta urmând instrucțiunile tehnice descrise mai sus.

Protecția produsului: După uscarea completă, produsul poate fi protejat împotriva umidității excesive, sau a stropirilor constante de apă (în zona de duș), prin aplicarea produsului de sigilare PU-2K Sealer, conform fișei tehnice aferente acestuia.

Aspectul suprafeței poate varia prin modificarea tehnicii de lucru, dar și dacă se optează sau nu pentru folosirea produselor de sigilare și gradul de luciu ales al acestora.

Consum

Cca. 500 g/m², în funcție de grosimea la care se aplică materialul, dar și în funcție de modul de structurare. Valorile exacte de consum se stabilesc prin efectuarea de probe la fața locului.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare: + 5°C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafață după 4-6 ore. După 12 ore poate fi aplicat un nou strat (dacă este cazul). Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare. După 24 de ore produsul este uscat în profunzime.

Unelte

Pentru aplicarea produsului Divina Seta, vă recomandăm folosirea unui fier de glet venețian, iar pentru a da forma și structura dorită, se pot folosi role și perii de structurare.

Curățarea uneltelor

Cu apă, imediat după utilizare.

Recomandări	
Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1272/2008 (CLP) (și modificările și completările ulterioare). Conține: 2-metilizotiazol-3(2H)-onă și 1,2-benzizotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de Securitate este disponibilă la cerere. Vă rugăm să aveți în vedere informațiile tehnice. Sfaturi pentru alergici: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București. Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Contact: mihaela.purcarea@insp.gov.ro. Număr european de urgențe: 112
	Vă rugăm să aveți în vedere informațiile tehnice. Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere.
Eliminare	Aruncați conținutul/ recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs cu efect decorativ conform directivei 2004/42/CE: Limita maxima: 30 g/l. Acest produs conține 12 g/l.
Compoziție	Etilenglicol, hidroxid de sodiu, oxid de zinc.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	