

Fișă Tehnică

UNI-PRIMER

Grund acrilic pe baza de apa

Proprietăți

UNI-PRIMER este o emulsie polimerica, care stabilizeaza suprafetele poroase si asigura aderența vopselelor acrilice, adezivilor pentru placile ceramice, mortarelor flexibile etc. Patrunde in porii suportului, fixandu-se inaintea lor, actionand ca strat de legatura intre suport si vopseaua, adezivul, mortarul etc, ce urmeaza a fi aplicate.

Produsului UNI-PRIMER i-a fost atribuită declarația de mediu (EPD) în urma unei evaluări a impactului său asupra mediului pe durata ciclului de viață. Nr. de inregistrare: S-P-06176, The International EPD® System.

Domenii de aplicare

UNI-PRIMER este utilizat ca primer gata preparat, pentru a asigura aderența vopselelor acrilice pe suporturile din beton, zidarie, tencuiala, placi de gips carton, placi aglomerate etc. Stabilizeaza tencuiala slabita sau faramata. Este deasemenea utilizat pentru a reduce absorbtia apei de catre placile de gips carton sau placile aglomerate pe care urmeaza sa se aplice adezivi pentru placile ceramice, mortarul elastic AQUAMAT-ELASTIC sau membrana ISOMAT SL 17.

Este potrivit pentru aplicari in interior si exterior.

Caracteristici Tehnice

Forma: emulsie
Culoare: alb-murdar transparent
Densitate: 1,00 kg/l

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafata pe care urmeaza a se aplica UNI-PRIMER trebuie degresata si curatata de praf si alte particule.

2. Aplicarea

UNI-PRIMER se amesteca foarte bine si se aplica uniform pe suport, cu peria, rola sau prin pulverizare, inainte de aplicarea vopselei.

Consum

100-200 g/m², depinzand de capacitatea de absorbtie a suportului.

Ambalaj

UNI-PRIMER este ambalat in bidoane de plastic de 1 kg, 5 kg si 20 kg.

Timp de viață - Depozitare

24 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

Observații

Temperatura in timpul aplicarii trebuie sa fie cuprinsa intre + 5°C si +30°C.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs h, tip SBA, este de 30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. Produsul gata de utilizat UNI-PRIMER are un conținut maxim <30 g/l COV.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,
CP 077415, Bucuresti, România
T +40 21 3000 482 - 84, F +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro