

Radiator

Email pentru suprafețe încălzite



Email alchidic alb special, cu luciu puternic, adecvat pentru acoperirea suprafețelor metalice încălzite, precum radiatoare, capace de boilere etc. Este rezistent la temperaturi de până la 100 fără a se îngălbeni sau coji. Radiater conferă o putere ridicată de acoperire, elasticitate și are proprietăți bune de uniformizare și o aderență excelentă.

- Email penstru suprafețe ce se încălzesc (100 °C)
- Ideal pentru radiatoare, boilere etc

CULORI

Disponibil în alb.

AMBALARE

Alb	750 mL	2.5L
-----	--------	------

ACOPERIRE

14 - 16 m²/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/i** „Acoperitori unicompenenți cu funcție specială”, Tip **SB**): **500 g/l**. Acest produs conține maxim **495 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața trebuie să fie curățată foarte bine cu Diluant T 300, uscată, fără praf , grăsime sau resturi abrazive.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul sau pensula diluat până la 5% cu Diluant pentru pensulă T 300 sau cu pistol de pulverizare airless diluat cu până la 5%, cu Diluant pentru pistol T 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, și peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Se uscă la atingere după 2-3 ore și poate fi reaplicat după 20-24 ore.. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Role curate, perii, pete pe podea, etc. se curăță cu Diluant pentru pensulă T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizați Diluant pentru pistol T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Densitate	1,21 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)
Luciu	> 90 unitați în 60° (ISO 2813)

DEPOZITARE

Containerele trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citește eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni suplimentare solicitați Fișa tehnică de securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro