

PREPARARE MORTARE

DESCRIERE

Enduria 500 este un liant hidraulic, ce se prezinta sub forma unei pulberi de culoare gri deschis.

APLICATIE

Prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala.

Prezinta o buna lucrabilitate, plasticitate, retentie de apa si adeziune la substrat.

Tencuiala finala nu mai necesita gletuire, in cazul utilizarii nisipului de pana la 1 mm.

Nu se utilizeaza la prepararea betoanelor!

UTILIZARE

Se amesteca 1 parte Enduria 500: 3 parti nisip (volumetric) in mixer, NU necesita ciment. Temperatura de preparare si dozare este 5-35°C. A se evita inghetul, ploaia sau uscarea brusca (prin sprayerea cu apa de mai multe ori pe zi).

AMBALARE / TRANSPORT / DEPOZITARE

Depozitarea in ambalajul furnizorului (paletizat) poate fi facuta in orice mediu pe intreaga perioada de valabilitate, cu conditia ca folia de protectie sa fie mentinuta intacta. Depozitarea în vrac ar trebui să se facă în silozuri special construite, in medii uscate. Reduceți contactul cu aerul și cu umezeala. Produsul este disponibil in saci de 25 Kg.

Termenul de valabilitate este de 6 luni de la data productiei imprimata pe ambalaj.

PRODUS IN

Punctul de lucru Valea Mare-Pravat

SPECIFICATII TEHNICE

Ca(OH)2 liber, %	min. 4
SO3, %	max. 3
Finete - rest / 0.2 mm, %	max. 5
Finete - rest / 0.09 mm, %	max. 15
Apa libera, %	max. 2
Stabilitate, mm	max. 20
Penetrare, mm	>10 <50
Continut de aer, %	max. 25
Rezistenta la compresiune / 7 zile, MPa	min. 2
Rezistenta la compresiune / 28 zile, MPa	5 - 15
Timp de priza initial, ore	> 1
Timp de priza final, ore	min. 4

REFERINTE NORMATIVE

Produsul este certificat in conformitate cu EN 459-1

SECURITATE

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere

VERSUNEA DOCUMENTULUI

Editia 2 Revizia 3 / 15.03.2020