

BISON® SUPER ROCKET LIQUID Super Glue Rocket cu dozator



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv cianoacrilat foarte puternic, rapid, universal, cu un dozator ultramodern. Dispersare curata si usoara, fara imprastiere.

DOMENIU DE UTILIZARE

Lipeste o gama larga de materiale, precum majoritatea materialelor sintetice, metal, cauciuc, portelan, pluta si lemn. Nu este recomandat pentru ceramica, si pentru cateva materiale sintetice (PE, PP, PTFE si silicon) si pentru parbrizul auto.

PROPRIETATI

- dozare curata fara imprastiere
- dozator manual: o apasare, o picatura
- foarte puternic
- foarte rapid
- incolor

UTILIZARE

Conditii de lucru: A nu se aplica la temperaturi sub +10° C.

Pregatirea suprafetelor:

Suprafetele ce urmeaza a fi lipite trebuie sa fie curate, uscate, lipsite de praf si grasime. De asemenea ele trebuie sa se imbine perfect.

Tratament preliminar: Degresati cu acetona sau diluant pentru Bison Kit. Pretratati suprafetele sensibile la acid (precum aluminiul) cu amoniac diluat, clatiti cu apa si apoi stergeti. Smirgheluiti ușor suprafetele din metal.

Unelte necesare: Lucrati direct cu tubul si aplicati cu ajutorul pensulei.

APLICARE

Consum: O picatura acopera aprox. 2cm² din suprafata ce urmeaza a fi lipita. Se recomanda doar lipirea prin puncte.

Instrucțiuni de utilizare:

Insurubati capacul negru (actionati mecanismul pana auziti un zgomot). Apoi desfiletati capacul negru din nou. Nu exercitati o presiune asupra aripioarelor in timp ce deschideti tubul. Aplicati o cantitate foarte mica de adeziv prin apasarea usoara a aripioarelor. Imbinati imediat partile in pozitia corecta si presati timp de 10-60 secunde pentru a permite adezivului sa se uniformizeze pe toata suprafata. Lipitura poate fi consolidata prin aplicarea unei cantitati suplimentare de adeziv in imbinare. La lipirea suprafetelor din metal, timpul de uscare poate fi redus, daca suflati usor pe una din partile pe care s-a aplicat adeziv. Imediat dupa utilizare, stergeti varful aplicatorului cu o carpa uscata. Inchideti imediat capacul recipientului. Expuneti adezivul cat mai putin la aer.

Pete/reziduuri Indepartati petele proaspete si excesul de adeziv imediat, cu o carpa uscata. Adezivul intarit este foarte dificil de indepartat. Acetona poate dizolva adezivul intarit (dar foarte greu).

Atentie: Adezivul contine cianoacrilati. Pericol: lipeste degetele, pielea si pleoapele in doar cateva secunde. A nu se lasa la indemana copiilor. In caz de contact cu pielea, nu incercati sa indepartati mecanic adezivul. In acest caz pielea va respinge automat adezivul. Clatiti apoi cu apa. In caz de contact cu ochii, tineti ochii deschisi, clatiti

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

imediat cu apa din abundenta si cereti sfatul medicului. Inmuiati degetele lipite in apa si rulati un pix in zona lipita.

TIMP USCARE

Timp uscare: aprox. 10 secunde pana la 1 minut, in functie de natura materialelor ce urmeaza a fi lipite. Dupa 2-5 minute lipitura este suficient de puternica si obiectul poate fi manipulat.

Uscare completa: dupa aprox. 24 ore.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta de umiditate: buna

Rezistenta la temperaturi: de la -40°C pana la +80°C

Rezistenta la chimicale: buna

Capacitate de umplere: limitata

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: cianoacrilati

Culoare: transparent

Vascozitate: lichid

Continut solid: aprox. 100%

Densitate: aprox 1,06 g/cm³

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de valabilitate scade dupa deschiderea ambalajului.

A se pastra in spatii uscate, racoroase, ferite de umezeala si inghet. In caz de depozitare la temperaturi sub +5°C (in frigider) termenul maxim de valabilitate este asigurat.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro