

## SILICON PENTRU LIPIT ACVARII

### Date tehnice :

Baza	Polisiloxan
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Uscare datorita umiditatii atmosferice
Formare pelicula	Cca 7 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de intarire	2mm/24h
Duritate (DIN 53505)	25±5 Shore A
Greutate specifica (DIN 53479)	Cca 1,03 g/ml
Rezistenta termica	-60°C....+180°C
Revenire elastica (ISO 7389)	> 90%
Distorsiune maximala	25 %
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	0,48 N/mm <sup>2</sup>
Tensiune maximala (DIN 53504)	2 N/mm <sup>2</sup>
Elongatia la rupere (DIN 53504)	800 %

**Descriere :** Siliconul pentru lipit acvarii este un izolant/adeziv de inalta calitate monocomponent cu baza silicon pentru confectionarea acvariiilor si serelor.

### Caracteristici :

- usor de aplicat
- isi pastreaza culoarea, rezistent la ultraviolete
- ramane elastic dupa intarire
- foarte buna aderenta pe sticla
- complet neutru dupa intarire

### Aplicatii :

- constructia acvariiilor complet din sticla si serelor
- lipirea geamurilor
- toate reparatiile la acvarii si sere

**Ambalaj :** Cartuse 280 ml. Culori : transparent,negru.

### Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Suprafete :

*Tip :* sticla.

*Starea suprafetelor :* curate, uscate, fara praf si grasimi.

*Preparare suprafete :* nu necesita.

Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate.

### Utilizare :

*Metoda :* pistol de silicon



# SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia  
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 300  
BUFTEA JUD ILFOV  
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro

---



*Temperatura de aplicare : +5°C....+35°C*

*Curatare :cu « white spirt » imediat dupa utilizare*

*Finisare : solutie de apa cu sapun*

*Reparare : cu silicon pentru lipit acvarii.*

**Masuri de protectie :**

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru mai multe detalii

**Observatii :**

Cu toate ca Siliconul pentru lipit acvarii este acetic, produsul nu este otravitor pentru animale dupa intarire astfel incat poate fi utilizat pentru confectionarea oricarui tip de de acvarii populate cu orice varietate de peste.

Potrivit doar pentru acvarii construite conform DIN32622 : dimensiuni maxime 200 x 60 x 60 cm , utilizand grosimea corecta de sticla.

Grosimea minimala de lipire trebuie sa fie 1 mm.

Nu umpleti acvariul inainte de intarirea completa.