



FERRO DECOR MIX

Descriere:	Grund si email lucios cu proprietati deruginante Vopsea baza pentru masina de colorare
Clasificare:	Familia I, clasa 4a conform cu standardul NBN T 22-003
Folosire:	Interior and exterior Suprafete metalice ca tocure de ferestra, usi, garduri, balustrade, grids Toate tipurile de cladiri Mediu rural, urban, industrial si maritim Pentru mediu uscat sau umed
Supafete:	Metale feroase si straturi vechi de vopsea pe fier
Avantaje:	Sistem multistrat cu proprietati deruginante
Proprietati:	<ul style="list-style-type: none">° rezistent la umiditate° no runners° luciu puternic° acoperire pe muchii excelenta <ul style="list-style-type: none">° fara miros de sovent° usor de aplicat – 1 produs = 1 sistem complet° asigura protectia la rugina multumita pigmentilor speciali° atribuirea culorilor pe 4 baze de vopsea (W, M, C and Y)
Date tehnice: (Bazat pe baza W)	
- Compozitie:	
liant:	rasina alchidica ranforsata
pigment:	alb: rutil - dioxid de titan si pigment antirugina
solvent:	hidrocarburi alifatic
- Densitate:	1.15 ± 0,05 la 20°C
- Continut de solide din masa:	60 – 67 %
- Viscositate:	90 - 100 unitati Krebs la 25°C;
- Luciu:	min 80 % (Glossmeter Gardner at 60°)
- Grosime film uscat:	± 35 micrometri
- Fineness of grind:	> 6.5 pe scala Hegman
- Resistance to runners:	la o grosime de pana la 125 micrometri in film ud
- Punct de aprindere:	+ 45°C



FERRO DECOR MIX

Date practice:

- Ambalare: 2.5 l – 0.5 l
- Stocare: pana la 2 ani in ambalaj original si sigilat, ferit de inghet
- Aparenta in cutie: vopsea usor texturata
- Aparenta filmului uscat: lucios
- Culori: a se vedea cartela Color Mix
- Unelte: pensula, trafalet, pistol conventional
- Dilution: pentru pensula si trafalet – gata pregatit, iar la aplicarea la pistol (10 – 15 % white spirit sau *Thinner Levislux*)
- Curatarea uneltelor: cu white spirit sau *Brush Cleaner*
- Conditii de aplicare: a nu se aplica daca existe riscul sa condenseze
- Acoperire: $\pm 14 \text{ m}^2/\text{l}$ per strat
- Uscare: 6 h la 23°C si U.R. 50 %
- Revopsire: dupa 24 ore
- Precautii: se amesteca inainte de folosire

Pregatirea suprafetei

Se raziue, perie, indeparteaza praful si rugina. Se degreseaza cu **Ferro Ontvetter** ori **Thinner Levislux**.

Rugina ramasa se fixeaza cu **Ferro Fix**.

In mediu industrial ori maritime se spala cu apa dulce si se lasa sa se usuce.

Se indeparteaza zonele stricate, rugina, suprafete inca lucioase si praful.

Sistem de vopsire

1. Sistem recomandat pentru substraturi noi si lucrari de renovare:
Se aplica 2 – 3 straturi de **Ferro Decor Mix**.