

Capadecor Stucco Satinato

Masă de șpaclu pe bază de dispersii, pentru crearea de suprafețe mate cu aspect catifelat



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare

Proprietăți

Masă de șpaclu mată, nuanțabilă, pe bază de dispersii, pentru decorarea pereților interiori.

- Aplicare ușoară
- Model caracteristic
- Culori intense
- Tehnologie de aplicare economică și fiabilă
- Curățare ușoară

Ambalaje/Capacitate recipient

■ 2,5 L

Culoare

Alb-gri

Nuanțare:

Nuanțabilă în sistemul ColorExpress în cca. 1300 nuanțe din paletarul 3D System Plus sau Caparol-Color.

Materialul colorat se amestecă bine înainte de aplicare.

Proprietățile caracteristice ale produsului Stucco Satinato influențează modelul suprafețelor obținute prin tehnica de șpăcluire. Acest model depinde în mod semnificativ de culoarea aleasă și de tehnica de aplicare a produsului. Nuanțele închise prezintă un model mai clar decât nuanțele mai deschise.

Pentru ca modelul caracteristic al acestei tehnici de șpaclu să fie pus în valoare pe suprafață, materialul trebuie nuanțat într-o culoare cu un grad de luminozitate mai mic de 70!

La acoperirea suprafețelor contigue, amestecați recipientele cu produse colorate pentru a evita diferențele de culoare.

La nuanțele obținute cu ajutorul pigmentilor organici, cum ar fi de ex. roșu și portocaliu, este posibilă o schimbare mai accentuată a culorii în timp, pe zonele expuse la lumină puternică.

Grad de luciu

Mat

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț

Specificații tehnice

Date tehnice conform DIN EN 13300:

În funcție de culoare, sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

- Uzură prin frecare umedă: Clasa 2, corespunde termenului de rezistent la frecare conform DIN 53778



Densitate: cca. 0,9 - 1,0 g/ml.

Produse complementare

- AkkordSpachtel fein
- RolGrund Rapid

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	o	–	–
(-) nu este recomandat / (o) recomandat condiționat / (+) recomandat				

Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețe interioare de tencuieli minerale din grupele de mortar PII și PIII, gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci din gips și suprafețe din beton.

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără substanțe de separare, plane și necontrastante. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.

La pregătirea straturilor suport, vă rugăm să respectați informațiile din Fișa tehnică Nr. 650.

Pregătirea suprafeței

Suporturile rugoase, pereții cu plăci de ghips-carton și toate suprafețele de pereți și plafoane expuse luminii tangențiale trebuie grunduite în prealabil cu produsul Caparol Haftgrund EG. Ulterior se șpăcluiește întreaga suprafață în 1-2 straturi cu produsul Caparol Akkordspachtel fein până la obținerea unei suprafețe calitativ similare cu cea Q4. După uscarea masei de șpaclu urmează o șlefuire intermediară cu o hârtie abrazivă granulație de max. P200 până la 240. Pentru uniformizarea gradului de absorbție și pentru legarea prafului, se aplică ulterior un strat de grund cu CapaSol RapidGrund sau RollGrund Rapid.

Notă: în cazul șpăcluirilor în calitățile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de lacuri “Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips” a Asociației Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția Valorii Proprietății” (Germania).

Ca o alternativa la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Produsul Stucco Satinato trebuie omogenizat bine înainte de utilizare, pentru evitarea adeziunii materialului neomogenizat pe marginea și fundul ambalajului. Acest lucru poate fi efectuat manual, sau cu un mixer electric cu viteză redusă.

La aplicarea prin tehnici de șpăcluire, Stucco Satinato se aplică în strat subțire sub forma de șpăcluire în pete și se întinde ulterior la granulă. A doua etapă de lucru se va efectua identic cu prima etapă.

Aspectul suprafeței poate fi variat prin modificarea tehnicii de lucru.

Atenție: Este foarte importantă evitarea urmelor de șpăcluire. A se aplica numai atât material pe unealta de lucru cât poate fi prelucrat înainte de uscare. A se evita uscarea materialului pe uneltele de lucru.

Consum

cca. 80 – 90 ml/m2/strat. Valorile exacte de consum se stabilesc prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafață după 4-6 ore. După 12 ore este uscat în profunzime și poate fi aplicat un nou strat. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Unelte

Pentru aplicarea lui Stucco Satinato într-un mod economic și eficient, vă recomandăm folosirea unui fier de glet venețian.

INFORMAȚII TEHNICE NR. R82

Curățarea uneltelor	Cu apă, imediat după utilizare.
Notă	Instrucțiuni de curățare și întreținere: Efectuați teste de curățare în avans pe o suprafață de testare și întotdeauna cu cea mai mare atenție. Problemele cauzate de încercările de curățare nu pot fi eliminate. Suprafața decorată cu Stucco Satinato poate avea un ușor efect de scriere. Acest lucru depinde în mare măsură de culoarea aleasă. Efectul de scriere pe nuanțe închise, precum și capacitatea de curățare a suprafeței decorate cu Stucco Satinato pot fi îmbunătățite considerabil prin aplicarea unui strat suplimentar de Capadecor DecoLasur Matt aplicat cu un fier de glet venețian, sau cu PU-2K Sealer Matt aplicat cu rola de burete cu velur. În acest scop, se vor face în prealabil aplicări de probă, deoarece nuanța și gradul de luciu al tehnicii de șpaclu pot suferi modificări ca aspect.
Recomandări	
Eliminare	Aruncați conținutul/ recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	Nu există o valoare limită UE pentru acest grup de produse. Acest produs conține max. 1 g / l COV.
Compoziție	Rășină acrilică, Pigmenți, Apă, Aditivi.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.