

fabryo-atlas

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr.42/2017

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** savana Email cu Teflon
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**
A se vedea ambalajul/eticheta produsului
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** Se utilizeaza la interior si la exterior, atât ca strat final pentru protecția structurilor metalice, exploatate în condiții neagresive sau slab agresive cât și pentru decorarea și protecția suprafețelor din lemn și zidărie.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului (fabricantului):**
Fabryo Corporation S.R.L, Șos. Olteniței, nr. 202B, loc. Popești-Leordeni, jud. Ilfov, tel. 021/405.50.25, fax 021/405.50.26
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 001SB-04/1464-2019
- Performanța produselor:**

Caracteristici	Metoda de incercare	U.M.	Valori de referință	Performanța declarată
A) Produsul ca atare				
Aspect	Examinare vizuală	-	lichid omogen, vascos, fără impurități mecanice	corespunde
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	g//cm ³	0,85 -1,35	0,85 - 1,35
Conținutul de substanțe nevolatile (105°C, 60 min)	SR EN ISO 3251:2008	%	40 - 60	40 - 60
B) Produsul aplicat pe suprafața-suport din oțel				
Duritatea peliculei. Încercarea de amortizare a pendulului Persoz	SR EN ISO 1522:2007	sec.	min.50	min.50
C) Produsul aplicat într-un strat pe suprafața-suport din oțel în sistem format din:1 strat ROST Grund + 2 straturi savana Email cu Teflon				
Aderență la suport (caroiaj 3mm)	SR EN ISO 2409-2013	clasa	Clase (0 – 1)	Clasa 0
Flexibilitate prin indoire pe dorn conic	SR EN ISO 6860-2006	mm	-	0 (fără fisuri)
Rezistență la soc (înălțimea de cadere a masei de 1kg, la care apar fisuri)	SR EN ISO 6272-1:2012	cm	-	100 (fără fisuri)
Rezistență la ceață salină neutră (sol.NaCl 50g/l, 35°C) – fără degradări	SR EN ISO 9227:2017	ore	-	480
Rezistență la umiditate . Condensare (expunere pe o singură față (t=(38±2)°C, Ur>90%), fără degradări.	SR EN ISO 6270-1:2018	ore	-	240
Rezistență la variații de temperatură (fără degradări). Cicluri: 6h la (55±2)°C și 18h la (-18±2)°C	SR EN 60068-2-14:2010	cicluri	-	20
Rezistență la lichide: - (sol.HCl 5%) - (sol.detergent 5%)	SR EN ISO 2812-1:2018	ore	-	după 24h -usoară mătuire -fără deteriorări

Denumirea și adresa laboratorului care au efectuat încercările:

INCD „URBAN-INCERC”, Sucursala INCERC București, Șos.Pantelimon 266, cod postal 021652, Sector 2, București, tel:255 22 50 ;

fax: 255 00 62

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.


Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate
(numele și funcția)

Popești – Leordeni, 01.08.2019

(Locul și data emiterii)

(semnatura)



F-PO-20-12, rev.2

Fabryo Corporation SRL

Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006; Cont: R004BRDE441SV03517754410 BRD Suc. UNIREA