



INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv pentru lemn D2

Adeziv pentru lemn D2

1. Descrierea produsului

Un adeziv profesional pentru lemn, ușor de folosit și dovedit în utilizare adeziv pentru lipirea la rece. Creează o îmbinare elastică incoloră, durabilă și impermeabilă (clasa D2). Nu conține solvenți organici.

2. Proprietăți

Culoarea adezivului:	albă
Culoarea îmbinării:	incoloră
Consistență:	lichid foarte vâscos
Densitate:	1,085 ± 0,01 kg/L
Viscozitate:	20 000 ± 10 000 mPa•s
Timp deschidere pentru adeziv:	aproximativ 15 minute
Timpul de lipire completă:	24 h
Randament:	4 – 10 m ² /L în funcție de tipul și porozitatea a elementelor lipite
Rezistența lipiturii:	min. 3 MPa
Proprietățile îmbinării:	rezistentă la apă (clasa de rezistență la apă: D2 (EN-204))

Beneficii:

- Rezistent la umiditate
- Calitate superioară
- Fără solvenți
- Calitate superioară
- O singură componentă
- Pe bază de dispersie de acetat de polivinil
- Nu conține solvenți organici
- Clasa de rezistență la apă: D2
- Pentru interior

3. Utilizare

Destinat lipirii directe, a lemnului, a plăcilor aglomerate, a placajului, a panourilor de tâmplărie și a altor materiale pe bază de lemn, între ele, combinate, sau cu alte materiale din plastic, materiale textile. Poate fi utilizat pentru lipirea hârtiei. Pentru utilizare în interior.

4. Instrucțiuni de utilizare

1. Curățați bine elementele lipite, îndepărtați praful și degresați-le cu acetonă tehnică. Suprafețele trebuie să se potrivească cât mai mult posibil. Îndepărtați reziduurile vechi de vopsea.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv pentru lemn D2

2. Lipirea trebuie realizată la o temperatură cuprinsă între +10°C până la 30°C (temp. aerului, a suprafeței și a elementelor lipite)
3. Umiditatea relativă a aerului ar trebui să fie cuprinsă între 40% până la 70%. Lemnul lipit trebuie să fie uscat, cu umiditate cuprinsă între 8% până la 12%.
4. Aplicați un strat subțire de adeziv pe una dintre suprafețele de lipit, uniți elementele lipite și apăsați ferm. Îndepărtați excesul de adeziv.
5. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 ore.
6. După finalizarea procesului de lipire, sigilați bine ambalajul adezivului.
7. Curățați uneltele murdare și petele proaspete de adeziv cu apă. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic după înmuiere în apă caldă.

5. Ambalaje și cantități

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKDR020/BL/INT1	20 ml	tub în blister
DKDR200/2/INT1G	200 ml	recipient de plastic
DKDR500/2/INT1G	500 ml	recipient de plastic
DKDR750/2/INT1G	750 ml	recipient de plastic

6. Perioada de valabilitate

2 ani (recipient de plastic)

5 ani (tub în blister)

7. Observații

Condiții de transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta la temperaturi cuprinse între +10°C până la +30°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Alte observații:

Urmați instrucțiunile de utilizare și observațiile de pe cutia blisterului. În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Nu este destinat utilizării pe suprafețe care intră în contact direct cu alimentele. Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de folosire. A se proteja de îngheț. Adezivul înghețat își pierde definitiv proprietățile. Acest adeziv nu este recomandat pentru construcții, nu este destinat să suporte greutăți semnificative. Nu lipește PP, PE, PTFE.

EUH208 - Conține un amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă. Risc de reacție alergică.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl



INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv pentru lemn D2

EUH210 - Fișă cu date de securitate este disponibilă la cerere.

Produs tratat cu produse biocide: un amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă.

Acest amestec nu îndeplinește criteriile de clasificare ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivei 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu toate acestea, a fost pregătită o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, modificarea Directivei 1999/45/CE și abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 793/93 și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76 a Consiliului/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE cu modificările ulterioare.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

