

Capadecor®

StuccoDecor Di Perla

Masă de șpaclu decorativă, pe bază de dispersii, cu reflexii metalice-perlate, pentru suprafețele pereților interiori



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Capadecor StuccoDecor Di Perla este o masă de șpaclu cu reflexii metalice-perlate, pentru realizarea de decorațiuni individuale ale pereților în spațiile interioare.

Proprietăți

- Ecologică
- Fără solvenți și fără plastifianți
- Diluabilă cu apă
- Clasa 2 de rezistență la frecare umedă
- Aplicare ușoară

Ambalaj

- 1,25 L și 2,5 L

Culoare

Bază Silber (argintiu), Bază Gold (auriu)

Nuanțare:

Nuanțabilă computerizat în ColorExpress în 85 nuanțe de culori (71 nuanțe din Bază Silber, 14 nuanțe din Bază Gold), conform paletarului de culori dedicat acestui produs. Bazele se utilizează numai nuanțate!

Materialul colorat se amestecă bine înainte de aplicare.

În cazul nuanțării de material din șarje diferite, vă rugăm să amestecați întreaga cantitate de produs pentru a evita diferențele de culoare.

La acoperirea suprafețelor contigue (de îmbinare), amestecați recipientele cu produs colorat pentru a evita diferențele de culoare.

Grad de luciu

Semi-lucios

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț în recipiente bine închise.

Specificații tehnice

- Densitate: cca. 0,96 g/cm³

Produse complementare

- Caparol Weissgrund

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	-	-
(-) nu este recomandat / (○) recomandat dar condiționat / (+) recomandat				



Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețele interioare ale tencuielilor minerale din grupele de mortar PII și PIII, gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci din gips și suprafețe din beton.

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, stabil și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pentru pregătirea corectă a suprafețelor, vă rugăm consultați fișa cu Informații Tehnice Nr. 650.

Pregătirea suprafeței

Pregătirea straului suport:
Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și portant. Stratul suport se gletuiește în prealabil cu Akkordspachtel Fein, în așa fel încât să fie lipsit de neregularități, goluri sau crăpături. Suprafața se grunduește apoi cu Caparol Weissgrund nuanțat în aceeași culoare cu stratul decorativ final.

Tencuieli din grupele de mortare PI, PII și PIII:
Tencuielile solide, normal absorbante se grunduiesc cu Caparol Weissgrund. Pe tencuielile ușor absorbante se aplică un strat de grund CapaSol RapidGrund sau CapaSol Konzentrat. Pe tencuielile puternic absorbante se aplică un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau Dupa-Putzfestiger.

Tencuieli de gips sau din grupa PIV:
Tencuielile din gips sunt șlefuite pentru îndepărtarea stratului de sinter, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Caparol Haftgrund EG.

Placile din gips și gips-carton:
Urmele de șpaclu se șlefuiesc. Zonele moi și cele șlefuite se grunduiesc cu CapaSol Konzentrat. Zonele puternic absorbante vor fi grunduite cu Dupa-Putzfestiger. Pe zonele normal absorbante se va grundui cu Caparol Weissgrund sau Haftgrund EG. Pe plăcile cu pete de umezeală sau decolorări se va aplica un strat de Caparol AquaSperrgrund.

Beton:
Se îndepărtează eventualele bavuri, cât și resturile de materiale prăfoase sau nisipoase. Suprafețele puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol Tiefgrund TB sau Dupa-Putzfestiger. Suprafețele normal absorbante se grunduiesc cu CapaGrund Universal.

Vopsitoriile vechi portante:
Acoperirile mate, slab absorbante se acoperă direct. Suprafețele lucioase și acoperirile cu lac se șlefuiesc și se grunduiesc cu Caparol Weissgrund sau Haftgrund EG.

Vopsitoriile vechi neportante:
Vopsitoriile neportante cu vopsele de dispersie sau lacuri se îndepărtează. Suprafețele poroase, nisipoase se grunduiesc cu CapaSol RapidGrund. Acoperirile minerale neportante se îndepărtează mecanic iar suprafețele se desprăfuiesc. Se va aplica un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau Dupa-Putzfestiger.

Vopsitoriile vechi cu humă:
Suprafața suport se spală. Se grunduiește ulterior cu Caparol-Tiefgrund TB sau Dupa-Putzfestiger.

Tapetele rugoase, în relief, din hârtie, tapetele neaderente:
Se îndepărtează complet. Se spală resturile de tapet și de adeziv. Se grunduiește cu Caparol-Tiefgrund TB sau Dupa-Putzfestiger.

Suprafețele cu pete de nicotină, apă, rugină sau grăsimi:
Suprafețele pătate cu nicotină, apă, rugină sau grăsimi, se spală cu un degresant și se lasă să se usuce. Se aplică un grund izolator Caparol AquaSperrgrund. (Informația tehnică nr.384).

Zone cu mici defecte:
După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel Fein și după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

Indicație:
La utilizarea grundului Caparol-Tiefgrund TB în spații interioare, apare un miros specific de solvent. De aceea în spațiile sensibile la mirosuri se va utiliza grundul Dupa-Putzfestiger.

Mod de aplicare

Stratul de bază:
Stratul suport se grunduiește în prealabil cu Caparol Weissgrund în culoarea stratului final. Pentru aplicarea produsului decorativ se utilizează un fier de glet venețian. Pentru decorarea suprafeței sunt necesare două etape de lucru.

1. Prima etapă de lucru:
Capadecor StuccoDecor Di Perla nuanțat în culoarea dorită, diluat cu 20 % apă, se aplică uniform, pe suprafața pregătită anterior, cu ajutorul unei role de mohair cu fir scurt.

2. A doua etapă de lucru:
Ulterior, Capadecor StuccoDecor DI PERLA nediluat, în aceeași nuanță, se aplică cu ajutorul unui fier de glet venețian până la acoperirea completă a suprafeței, iar după o scurtă perioadă de zvântare, cu același fier de glet se nivelează ușor suprafața, obținându-se astfel aspectul caracteristic perlat.

INFORMAȚII TEHNICE NR. EXL-CD010D

	Indicație: Pentru evitarea îmbinărilor vizibile, se va lucra ud-pe-ud. Curenții de aer și stratul suport cald afectează aplicarea.
Diluare	20% apă (doar la aplicarea primului strat)
Consum	Cca. 120 - 150 ml/mp pentru 2 straturi. Rata exactă a consumului se poate determina printr-o aplicare de probă.
Condiții de prelucrare	Temperatura minimă pentru aplicare: + 5°C pentru aer și stratul suport. Umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%.
Uscarea/Timp de uscare	La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafață după 12 ore. Este uscat în profunzime și poate fi supus unor încărcări după 1-2 zile. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.
Unelte	Pentru aplicarea primului strat diluat vă recomandăm o rolă cu fir scurt (10-12 mm), iar pentru aplicarea celui de al doilea strat și pentru finisare fierul de glet venețian, a cărui muchii se vor șlefui în prealabil cu o hârtie abrazivă umedă (granulație 400-600).
Curățarea uneltelor	Imediat după utilizare, cu apă și săpun.
Notă	Instrucțiuni de curățare și întreținere: Faceți un test preliminar de curățare ușoară, pe o zonă restrânsă de probă. Urmele apărute în urma încercărilor de curățare nu pot fi înlăturate.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Poate provoca o reacție alergică a pielii. A nu se lăsa la îndemana copiilor. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Conține: 2-metilizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Notă	Informații suplimentare: A se vedea Fișa cu date de securitate.
Eliminare	Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/ lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.
Conținut	Rășină poliacrilică, carbonat de calciu, dioxid de titan, silicați, apă, aditivi, conservanți.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	