

# Capadecor® Perlatec Silber

Pigment de efect pentru DecoLasur Glänzend (lucios), ce crează un design de impact pereților interiori



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Pigment de efect monocolor, strălucitori, pentru utilizarea în combinație cu lazuri de perete pentru interior (DecoLasur Glänzend, ArteLasur și ArteLasur Color).
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pigment uscat pentru uz interior</li> <li>■ Efect strălucitor/lucios I</li> <li>■ Dozarea individuală a cantității</li> </ul>
Ambalaj/Capacitate recipient	100 g
Culoare	■ <b>Pigment cu efect strălucitor:</b> Perlatec Silber = argintiu perlat
Depozitare	La loc uscat și rece, dar ferit de îngheț. Posibilitate de depozitare minim 2 ani, în ambalajul original sigilat.
Produse complementare	■ DecoLasur Glänzend (lucios - fișa tehnică nr.570)

Utilizare conform Info tehnic nr.606  
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	-	-
(-) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat / (+) adecvat				

## Prelucrare

Suporturi recomandate	A se citi fișele tehnice produselor complementare menționate mai sus.
Pregătirea stratului suport	A se citi fișele tehnice produselor complementare menționate mai sus.
Pregătirea materialului	<p><b>Rețineți:</b> Datorită semi-transparentei produselor, culoarea și textura stratului suport rămân ușor vizibile după uscare. Prin urmare se va efectua o probă la fața locului urmând ca aplicarea pe scară reală să aibă loc după aprobarea clientului.</p> <p>Cantitatea dorită de pigment de efect se amestecă cu apă până se obține o pastă, care se agită timp de minim 2 minute. Cantitatea de apă nu trebuie să depășească de 3 ori cantitatea de pigment. Exemplu: se prepară 50 g de pigment de efect cu maxim 150 ml de apă.</p>



Metodă de aplicare

Vă rugăm citiți fișa tehnică corespunzătoare aplicării lazurilor semi-transparente.

**Rețineți:**

1. Cu cât lazura rămâne mai transparentă, cu atât este mai bun efectul pigmentilor speciali folosiți.
2. Cu cât suprafețele sunt mai închise la culoare, cu atât este mai pronunțat efectul pigmentilor.

Consum

Se recomandă utilizarea a 3 - 5%. Pentru Perlatec Gold recomandăm să nu depășiți valoarea de 1 - 2% din cauza dominării culorii aurului.

Se va efectua o probă la fața locului urmând ca aplicarea să aibă loc după aprobarea clientului.

Cantitatea necesară pentru DecoLasur Glanzend, ArteLasur, ArteLasur Color	2,5 l	5,0 l
1 %	25 g	50 g
2 %	50 g	100 g
3 %	75 g	150 g
4 %	100 g	200 g
5 %	125 g	250 g

Uscarea/ Timp de uscare

La +20C și 65% umiditatea relativă a aerului, suprafața se usucă după cca. 4 ore. Consultați Informațiile tehnice nr. 859, 570 sau 900, în funcție de lazura aplicată.

Curățarea instrumentelor de lucru

Se curăță cu apă și detergent (dacă e cazul), imediat după întrebuițare.

## Recomandări

Indicații de pericol/  
Sfaturi de securitate  
(valabil la data publicării)

În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600  
E-Mail: [tehnice@caparol.ro](mailto:tehnice@caparol.ro)

### Informații tehnice Nr. R80 · Ediție: Septembrie 2017

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)