



Den Braven

Fisa tehnica



Better results through Knowledge

Den Braven Silicon Universal 1001U

Silicon universal acetic pentru rosturi la fatade, vitraje si spatii sanitare



Descrierea Produsului

Silicone-1001U este un etansant silionic acetic cu multiple utilizari, cu intarire sub actiunea umiditatii, formand un izolant elastic rezistent. Produsul prezinta o rezistenta excelenta la radiatiile ultraviolete si la factorii atmosferici.

Beneficii

- Silicon universal, 1001 aplicatii
- Elasticitate ridicata
- Rezistenta buna la radiatiile ultraviolete
- Actiunea apei si factorii atmosferici

Aplicatii

Silicone-1001U a fost dezvoltat in mod special pentru rosturile de conexiune la cladiri si sisteme de vitraje, bucatarii si bai.

#Observatie

Utilizarea produsului pentru sigilarea geamului termoizolator nu este recomandata, intrucat producatorul de geam poate utiliza tehnologii si produse diferite. Recomandarile referitoare la compatibilitatea etansantilor pentru sigilarea unitatilor de geam termoizolant se bazeaza pe experienta si, prin urmare, utilizarea nu este garantata.

Metoda de lucru

Un rost de dimensiuni corecte este capabil sa absoarba miscarile dintre materialele de constructie. Adancimea rostului trebuie sa fie intotdeauna in relatie corecta cu latimea rostului. Ca regula generala, raportul dintre adancimea rostului si latimea rostului, la un

rost cu latimea de maxim 10 mm, este de 1:1, cu minim 5 mm latime si adancime. Pentru rosturile mai late de 10 mm, adancimea este reprezentata de latime impartit la 3 plus 6 mm. Pentru informatii suplimentare, consultati Buletinul Tehnic privind Dimensiunile Rosturilor din Baza de Cunostinte de pe pagina noastra de Internet www.denbraven.com.

Informatii suplimentare

Alungire la rupere	DIN 53504 S2	440%
Baza		Silicone
Curgere	ISO 7390	< 2 mm
Densitate	ISO 1183-1	0,96 g/ml
Duritate Shore-A	DIN 53505	17
Modul de elasticitate 100 %	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Rata de aplicare	@ Ø3 mm/6,3 bar	700 g/min
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15 °C
Rezistenta la intindere	DIN 53504 S2	1,30 N/mm ²
Rezistenta la temperatura		-40 °C to +180 °C
Temperatura de aplicare		+5 °C to +40 °C
Timp de formare a crustei	DBTM 16	10-12 minutes @ +23 °C/50% RH
Timp de intarire	@ +23 °C/50% RH	2mm/24 hours
Vascozitate		40

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase
- Nu este recomandat pentru aplicatiile pe beton, marmura, plumb, cupru si otel galvanizat



Den Braven

Fisa tehnica



Den Braven Silicon Universal 1001U

Silicon universal acetic pentru rosturi la fatade, vitraje si spatii sanitare

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (mediu si substrat). Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Curatati suprafetele cu Den Braven Cleaner. Silicone-1001U adera perfect fara utilizarea unei amorse la majoritatea suprafetelor neporoase. Suprafetele foarte poroase vor fi pre-tratate cu Primer B1. Testati intotdeauna aderența înainte de aplicare. Utilizati Den Braven Finisher pentru netezirea rostului.

Se poate vopsi

Silicone-1001U nu se vopseste. Se recomanda acoperirea marginilor rostului cu o banda de mascare in vederea prevenirii acoperirii cu silicon a suprafetelor care necesita vopsire.

Curatare

Materialul neintarit si ustensilele pot fi curatate folosind Cleaner. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Wipes.

Culori

- Transparent
- Alb
- Maro
- Gri
- Negru

Ambalare

- Salam
- Cartus

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Certificari

	A+ French VOC Regulation EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S S1
--	--

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formululelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.