



FIȘĂ DATE PRODUS / FIȘĂ TEHNICĂ
PASTĂ DE REPARARE EPOXIDICĂ

DESCRIERE PRODUS

Pastă epoxidică pentru reparații, foarte rezistentă. Rostul rezultat este rezistent, nu se contractă, este rezistent la umezeală, și, după întărire, se poate prelucra mecanic. Perfect pentru numeroase reparații casnice.



BENEFICII / AVANTAJE

- Poate fixa tot
- Universală
- Impermeabil
- Poate fi prelucrat (găurire, șlefuire, filetare etc.).
- Fixare excelentă
- Rezistent chimic
- Durabil
- nu se contractă
- Foarte rapid
- Foarte rezistent
- Rostul întărit se poate vopsi
- Umpleri si reparatii



Super rapid 5 min.



Foarte rezistent

APLICARE / UTILIZARE

Destinat pentru umplerea fisurilor, găurilor, repararea suprafețelor din beton, rezervoarelor, tamburilor, etanșarea recipientelor și repararea scurgerilor. Se folosește pentru fixarea cârligelor pe pereți. Nu lipește PP, PE, PTFE, polistiren expandat.



Pentru uz
interior și
exterior

METODĂ DE UTILIZARE

- Pasul 1: Înainte de reparare, curățați suprafața de rugină și îndepărtați stratul vechi, degresați și uscați bine.
Pasul 2: Tăiați cantitatea de pastă necesară pentru reparație.
Pasul 3: Se frământă pasta până se formează o culoare uniformă, gri.
Pasul 4: Întărirea poate fi accelerată prin încălzirea conexiunii cu aer cald.
Pasul 5: Lăsați suficient timp pentru ca materialul să se întărească.

CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Înainte de aplicare, efectuați un test într-un loc care nu este la vedere.
2. Folosiți mănuși de unică folosință.
3. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24h.
4. Curățați instrumentele murdare și eliminați petele proaspete cu xilen.
5. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic.

RESTRIȚII LA UTILIZARE

- ⊗ Produsul nu este destinat utilizării pe suprafețe care vin în contact direct cu alimentele.

DEPOZITARE TRANSPORT

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse (5÷30)°C.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Respectați metoda de utilizare și notele de pe ambalaj.
În timpul lucrărilor și după finalizarea acestora, încăperea trebuie aerisită bine, până când mirosul caracteristic dispare.

DATE TEHNICE:

Stare fizică	Solid (pastă)
Culoare	după amestecare: gri
Miros	Nedefinit
Densitatea	1,75 ± 0,05 g/cm³ la 20°C
Culoare rost/inveliș după uscare	gri
Tip fixare	Greu
Consistență	pastă
Aplicabilitate	interior sau exterior
Rezistență suport	75-85

AMBALAJ DISPONIBIL

Cod produs	Cod EAN	Versiune limbă	Gramatica	Tip ambalaj	Cantitate pachet	Perioada de valabilitate
DPEN056/BL/INT1	5903649056283	EN,RO,BG,EE,LT,LV,RU,UA,BYGE	56 g	plastic tub standard	10	24

CERTIFICARE

- NU SE APLICĂ

PRODUSE COMPLEMENTARE

NOTE

Produsul **îndeplinește criteriile de clasificare ca produs periculos** conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European și Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, prin care se modifică și se abrogă Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE și se modifică Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006.

S-a întocmit fișa de date de securitate pentru produs conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice (REACH), stabilind o Agenție Europeană pentru Produse Chimice, modificând Directiva 1999/45/CE și abrogând Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1488/94 precum și Directiva Consiliului 76/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE, așa cum au fost modificate.

DATA ACTUALIZĂRII

2025-04-03

CONTACTAȚI-NE

Informațiile din acest document, precum și întreaga documentație pe hârtie și digitală, au la bază informațiile și experiența noastră. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile sau incorectele determinate de modificările tehnologice sau testările efectuate între data eliberării documentului și data achiziției produsului. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări formalelor produsului.