

Date Tehnice Colectia Blaze 2P

Evaluare tehnica Europeana gresie:

Dimensiuni si calitatea suprafetei	Conforma cu	EN ISO 10545-2:1998
Absorbtiiapei	0.10% - 0.17 %	EN ISO 10545-3:1998,pt. 5.1.1
Rezistenta la rupere	> 1300 N	EN ISO 10545-4:2012
Modul de rupere	> 35 N/mm²	EN ISO 10545-4:2012
Rezistent laabraziunea de suprafata	Clasa 4	EN ISO 10545-7:2000
Rezistenta la fisurare	Fara fisuri	EN ISO 10545-11:1998
Rezistenta chimica:	Clasa A	EN ISO 10545-13:1998
Concentratii scazute de acizi si substante alcaline	Clasa A	EN ISO 10545-13:1998
Concentratii mari de acizi si substante alcaline	Clasa A	EN ISO 10545-13:1998
Produse chimice de uz casnic saruri din piscina	Clasa A	EN ISO 10545-13:1998
Rezistenta vopselei	Clasa 5	EN ISO 10545-14:1998
Rezistenta la alunecare 1. Mat cu-suprafata inrelief 2. Mat fara suprafata in relief	Valoarea PTV-Umed uscat 1. 99- 46 2. 65-34	C /TS 16165:2012, Anexa C
Rezistenta la inghet	DA	EN ISO 10545-12: 1997
Material	Portelanat	
Glazurat	DA	
Rectificat	NU	
Clasa PEI	3	
Grosime placa	8 MM	
Finisaj	MAT	
Textura in relief	NU	
Unitatea de masura la impachetare	MP	
Dimensiuni	400X400 MM	