



## 1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- ❖ Vopsea neagră tip efect tablă de scris pe baza de apa, pentru interior
- ❖ Se recomandă în realizarea de amenajări decorative pentru suprafețele interioare gletuite sau tencuite, plăci de gips carton, suprafețe deja acoperite cu vopsea lavabilă.
- ❖ Vopseaua transformă o suprafață obișnuită într-o tablă de scris de culoare neagră, rezistentă la scrierea cu creta.
- ❖ Suprafata vopsita se poate spala cu apa si sapun.

## 2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE

- ❖ vopsea neagră tip efect tablă de scris
- ❖ aplicare ușoară

## 3. CARACTERISTICE TEHNICE

Aspect produs:	lichid semivascos, omogen
Densitate, kg/l	1,0 kg/l
Continut de substanta nevolatila, %	39
pH	8,2 – 9,0
Vascozitate KU/ 23°C	95 - 103
Grad de luciul/ 60°	4 - 9

## 4. INSTRUCIUNI DE APLICARE

**Unelte pentru aplicare:** rola (trafalet) sau pensula.

**Aplicare: 1.** Suprafața de aplicare trebuie să fie rezistentă, fără fisuri, compactă, curată, uscată și amorsată anterior cu **OSKAR Amorsă Zero Mucegai**. Este interzisă aplicarea produsului pe suprafețele zugrăvite cu humă sau var, acestea înlăturându-se complet înainte de aplicare.

**2.** Amestecați și omogenați foarte bine produsul înainte de aplicare. Pentru atingerea efectului de tablă de scris, aplicarea se face în 1-2 straturi.

**3.** Al doilea strat se aplică la 6 ore după primul strat. Suprafața poate fi folosită ca tablă de scris la o săptămână de la aplicarea produsului.

**4.** Consumul variază în funcție de rugozitatea suportului și gradul de absorbabilitate al acestuia.

**5.** Uneltele se curăță cu apă și săpun.

## 5. CONSUMUL SPECIFIC MEDIU

0,1 – 0,13 l/m<sup>2</sup>. Consumul variază în funcție de rugozitatea suportului și gradul de absorbabilitate al acestuia.

## 6. TIMP DE USCARE

Suprafața poate fi folosită ca tablă de scris la o săptămână de la aplicarea produsului.

## 7. AMBALAREA

- ❖ Recipienti din metal de 1 l, inchisi etans, etichetati corespunzator.

## 8. DEPOZITARE

- ❖ La loc uscat la temperaturi cuprinse între +5° și +30°C. A se feri de îngheț. Închideți bine capacul pentru utilizări ulterioare

## 9 TERMENUL DE VALABILITATE

- ❖ 36 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

## 10 ELIMINAREA DESEURILOR

- ❖ Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deseurilor.

## 11 COV LA STAREA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:catA/a: 30 g/l (2010).

COV Produs,max g/l: 30 produs in stare gata de utilizare.