

DEKO Creative Effect

Vopsea cu efect tabla de scris

DESCRIERE PRODUS:

Vopsea pe baza de emulsie apoasa 100% acrilica, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Rezistenta foarte buna la zgarieturi
- Rezistenta excelenta la spalare
- Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna
- Aderenta foarte buna la suport
- Formeaza pelicula mata, de culoare neagra
- Putere de acoperire clasa 1

DOMENII DE UTILIZARE:

Se utilizeaza pentru transformarea unei suprafete interioare de perete in tabla de scris de culoare neagra. Suprafata astfel obtinuta este foarte rezistenta la scrierea cu creta si la stergere. Este destinata in special pentru camerele de copii, gradinite, camere hobby, bucatarii, birouri etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1.17±0.02	SR EN ISO 2811-1
Finete frecare, max.	µm	100	SR EN ISO 1524
Viscozitate Brookfield (Rot 6, vit 100), temp. 23±1°C, min	mPa.s	650	SR EN ISO 2555
Substante nevolatile (60 min./125°C), min.	%	46	SR EN ISO 3251
pH, min.	-	8	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	mat, uniform	-
Clasa de lavabilitate		1	SR EN 13300:2002.
Putere de acoperire (CR), clasa 1, min	%	99.8	SR EN ISO 2814
Grad de luci (85°) %,		Max.10	SR EN ISO 2813

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: 10-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 10-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se recomanda aplicarea la temperature sub 10°C sau pe suprafete umede.

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51

sector 3, 032258, Bucuresti, România

Tel: +40 (0)21 345 1730

Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei

C.I.F. RO 326318

Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991

Pagină web: www.policolor.ro

Email: office@policolor.ro

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de praf sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafețe interioare noi din zidărie, beton, tencuială, ipsos:

- Suprafața trebuie să fie perfect uscată
- Se curăță suprafața de stropii de tencuială, praf sau alte impurități
- Dacă suprafața este contaminată cu depozite de mușcegai acestea se îndepărtează cu POLISEPT soluție antimușcegai.
- Suportul curat se impregnează cu Policolor Amorsa perete sau Polisept amorsa perete
- Se aplică produsul, **DEKO Professional Vopsea cu efect tablă de scris**, nediluat, în 2 straturi cu rola sau pensula

Suprafețe interioare - zidărie, beton, tencuială, ipsos - vopsite în prealabil:

Suprafețe vopsite în prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase

- îndepărtarea porțiunilor neaderente
- îndepărtarea prafului și a impurităților
- efectuarea operațiilor de reparații (dacă este cazul)
- îndepărtarea eventualelor depozite de mușcegaiuri de pe suprafața de acoperit și tratarea suportului cu produse specifice
- impregnarea suportului neacoperit cu Policolor Amorsa perete
- Suprafețe vopsite cu umă sau var:
- îndepărtarea completă a stratului vechi prin raziură, spălare cu apă
- impregnarea suportului cu Policolor Amorsa perete
- aplicarea vopselei se face la fel ca în cazul suprafețelor noi

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

Consumul teoretic: 8-9 m²/litru/strat în funcție de natura suportului

TIMP DE USCARE:

la suprafața: ½ ore
pentru reacoperire: 3-4 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilenă: 1.25L; 2.5L; 4L

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

24 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs,max .g/l: 30

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51
sector 3, 032258, București, România
Tel: +40 (0)21 345 1730
Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei
C.I.F. RO 326318
Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991
Pagină web: www.policolor.ro
Email: office@policolor.ro