

RENTAGRUND

DESCRIERE PRODUS:

Este un produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti anticorozivi, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Aderenta foarte buna la suport metalic
- Confera suportului proprietati anticorozive
- Usurinta in aplicare
- Rezistenta la uzura

DOMENII DE UTILIZARE:

Protectia anticoroziva a suprafetelor metalice interioare si exterioare exploatate in conditii nesevere de corozione. Se foloseste ca prim strat in sistem cu emailurile alchidice, asigurand aderenta intre suport si email.

Produsul este avizat de CTPC (Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii)

CARACTERISTICI TEHNICE:



Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiza
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, vascos, fara incluziuni straine	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1.55 ± 0,1	SR EN ISO 2811-1
Finete de frecare, max	µm	35	SR EN ISO 1524
Continut de NV (60 min./125°C), min.	%	83	SR EN ISO 3251
B. Pelicula			
Aspect pelicula :	-	Uniforma, mata	vizual
Flexibilitate dorn cilindric	mm	2	SR EN ISO 1519
Aderenta 2 mm	-	2	SR EN ISO 2409
Rezistenta in solutie de 3% de clorura de sodiu in apa distilata si in apa distilata	h	≥ 80 ore -corespunzatoare (fara basicare, inmuierie, pierdere aderenta)	SR EN ISO 2812/1 Metoda prin imersie
Timp de uscare, 23±2°C, la aer	h	10-15	-
la cuptor (105-110°C)	min	30	-

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

- Temperatura mediu: max.12-30°C
- Umiditate relativa mediu: max.75%
- Temperatura suport: 12-30°C
- Temperatura produs: 15-30°C
- Nu se aplica sub 10°C sau pe suprafete umede, pe vant puternic sau in bataia directa a razelor de soare.

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafata trebuie sa fie uscata, curatata de praf si de straturile neaderente de rugina

- Se curata straturile de rugina cu o perie de sarma sau alt echipament potrivit
- Se indeparteaza petele de grasime sau alte impuritati cu diluant Solvoxol sau D5070
- Se usuca suprafata de vopsit

Pe suportul gata pregatit se aplica RENTAGRUND cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare.

Produsul se poate dilua cu Solvoxol pana la 10%, in functie de metoda de aplicare.

Daca aplicarea se face in interior, se vor folosi numai spatii curate (fara impuritati) si bine ventilate.

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curatat cu diluant Solvoxol sau D5070.

Numar de straturi recomandate: 1

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: 6-7 m²/litru.

TIMP DE USCARE:

Se usuca complet dupa max.15 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaje metalice: 750 ml/ 4L

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25⁰C

Termen de valabilitate:

18 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie
- prezenta surselor de foc deschis
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele
- inhalarea prelungita sau frecventa vaporilor de produs
- ingerarea produselor

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimica.

Nu folositi niciodata apa.

A se consulta Fisa de Securitate a produsului!

COV limita UE g/l: cat A/i 500(2010)

COV Produs, max.g/l: 500