

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

**Nr. 01-BRO - TERMOFIX FYBER TS4**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

TERMOFIX FYBER TS4 - Adeziv și masă de șpaclu pentru sisteme termoizolante cu vata minerala

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – marcata pe ambalaj**

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții**

Adeziv pentru lipirea plăcilor din polistiren expandat și vata minerala pe suporturi minerale, la fațadele clădirilor. Produsul este utilizat și ca masă de șpaclu (grund) pentru netezirea acestor plăci (cu înglobare de plasă de fibre din sticlă, în cazul realizării termoizolării prin exterior a fațadelor clădirilor).

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

S.C. BAUMIT ROMANIA COM S.R.L., B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6, București, Telefon: 021 /35.00.103; Fax: 021 /31.82.408, Punct de lucru: Bolintin Deal, jud. Giurgiu, Bd. Republicii nr.1F, tel : 021/30.19.324, fax: 021/40.43.700

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: -**

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință**

**AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 021-04/062-2023**

**7. Performanța produselor:**

| Criterii de performanță                                                            | Metoda de încercare                 | U.M.                                | Nivel de referință | Performanțe                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Aderența adeziv/masă de șpaclu (grund) la polistiren EPS 80 (28 zile)              | SR EN 13494 :2020                   | N/mm <sup>2</sup> (kPa)             | min.0,08 (80)      | 0,101 (101) (rupere 100% polistiren)        |
| Aderența masei de șpaclu (grund) la vata minerala TR 7,5                           | SR EN 13494 :2020                   | N/mm <sup>2</sup> (kPa)             | min.0,006 (6)      | 0,0076 (7,6) (rupere 100% în vata minerala) |
| Aderența adezivului la suport din beton (la 28 zile)                               | SR EN 1015-12 :2016                 | N/mm <sup>2</sup>                   | min.0,25           | 0,46 (rupere la interfata proba - adeziv)   |
| Permeabilitatea la apă lichidă                                                     | SR EN 1062-3 : 2008                 | kg/m <sup>2</sup> xh <sup>0,5</sup> | max.0,5            | 0,45                                        |
| Permeabilitatea la vapori de apă (coeficient de rezistență la difuzia vaporilor μ) | SR EN 1015-19:2003                  | —                                   | ≤20                | 20                                          |
| Clasa de reacție la foc                                                            | O.M.C.T. /O.M.A.I. nr.1822/394/2004 | clasa                               | -                  | A1                                          |

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:  
SC AXA CERT SRL, Sat Tancabesti, comuna Snagov, jud.Ifov.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

**Semnata pentru și în numele fabricantului de către:**

Florin Popescu  
Director Tehnologii și Calitate  
29.05.2023, București

