

Durovit

Substrat acrilic pa bază de solvent



Substrat protector acrilic transparent, pe bază de solvent, cu rezistență ridicată la apă și permeabilitate puternică a vaporilor. Conferă aderență puternică și putere ridicată de penetrare pe suprafețe poroase precum tencuiala, beton, caramizi, gips-carton etc și de asemenea neutralizează suprafețele acoperite cu vopsele de proastă calitate.

Este rezistent la umezeală și reprezintă un substrat stabilizator ideal pentru vopsele emulsionate, vopsele acrilice, var, humă, vopsea de proastă calitate ce se întoarce pe trafalet.

- Impermeabil
- Aderență puternică și patrundere mare
- Stabilizator pentru suprafețe acoperite cu vopsele de proastă calitate

CULORI

Disponibil în incolor.

AMBALARE

Incolor	1 L	5 L	15 L
---------	-----	-----	------

ACOPERIRE

14 - 16 m²/L pe strat pentru suprafețe pregătite în mod corespunzător.

CONȚINUTUL DE COV (Compuși Organici Volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/h** „Grunduri de impregnare”, Tip **SB**): **750 g/l**. Acest produs conține maxim **730 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de grăsimi sau praf sau vopsea scorjită.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați un strat cu trafaletul, pensula sau prin pulverizare. Pentru pereți diluați până la 100% cu Brush Solvent T 300 și pentru plafon până la 30%. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%. Este uscat la atingere după 1 oră și se poate aplica după 4-6 ore vopsele emulsionate sau acrilice Vitex. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Role, perii, petele de podea, etc. se curăță cu Diluant pentru pensulă T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	30 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25°C)
Densitate	0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Containerele trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilat protejat de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citește eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni suplimentare solicitați Fișa tehnică de securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro