

29A Adeziv tapet, fibra de sticla

Version: 3/09/2014

Pag 1 din 2

Caracteristici tehnice

Baza	Dispersii sintetice
Consistentă	Pasta tixotropica
Sistem de uscare	Uscare fizica
Densitate	Cca. 1,10 g/ml
Rezistență termică	de la -20 °C la +80 °C (după uscare)
Timp lucru deschis	Cca. 20 min.
Consum(*)	130-250 g/m ²
Temperatura de aplicare	5 °C → 30 °C
Timp de uscare (20°C la 60% R.V.)	Cca. 12 ore

(*) valorile indicate pot varia în funcție de condițiile ambientale cum ar fi temperatura, umiditatea, natura suporturilor,...

Descriere

Adezivul pentru fibra de sticla 29A este un adeziv pe baza de dispersii, gata de lucru, destinat lipirii tapetului din hartie pe suport de fibra de sticla pe toate suporturile poroase, la interior.

Caracteristici

- Aplicare pe o singura suprafata
- Usor de intins
- Calitate profesionala
- Alb dupa uscare
- Usor de indepartat dupa intarire
- Rezistent la apa

Aplicatii

- Lipirea tapetului din hartie pe suport de fibra de sticla pe suporturi poroase la interiorul cladirilor.

Ambalaj

Culoare: alb

Ambalaj: Cutie de plastic 1 kg, 5 kg, 10 kg

Depozitare

12 luni în ambalajul original închis, în locuri uscate la o temperatură cuprinsă între +5 și +25 °C.

Suprafete

Tipuri: suprafete poroase, cum ar fi piatra, beton, ipsos, lemn.

Stare: poroase, drepte, curate, uscate,

Fara urme de praf și grăsimi

Tratament prealabil: Se recomandă pe suprafețele foarte poroase, aplicarea unui strat prealabil de adeziv diluat (29A adeziv fibra de sticla + 20% de apă).

Este recomandabil un test prealabil de aderență pe orice suprafață.

Mod de utilizare

Metoda de aplicare: Aplicați adezivul cu ajutorul unei role din piele de căprioară sau cu spatula cu dinți fini pe spatele tapetului. Așezați tapetul pe suportul de aplicare apăsați și neteziți cu o spatula.

Curățare: Adezivul neîntărit se poate elimina cu apă.


Adezivul întărit (polimerizat) se poate îndepărta doar

Reparare: cu același produs.

Măsuri de igiena:

Aplicați măsuri de igiena uzuale. Consultați indicațiile

De pe ambalaj și din fișa de securitate.



29A Adeziv tapet, fibra de sticla

Version: 3/09/2014

Pag 2 din 2

Observatii

- Dupa 48 de ore de la aplicare tapetul, daca este cazul, poate fi vopsit.
- A nu se dilua adezivul.

Dispozitii pentru mediul inconjurator

Reglementari LEED :

Adezivul 29A indeplineste conditiile din Regulamentul LEED. Materiale cu emisii reduse : adezivi si masticuri. Prescriptie SCAQMD n° 1168. Corespunde USGBC LEED® 2009 IEQ Credit 4.1 : Materiale cu emisii reduse - Adezivi & Izolanti cu limitari in materie de COV. Contine Compusi Organici Volatili < 50 g/L