



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv montaj metal piatră

## ADEZIV MONTAJ METAL PIATRĂ

### 1. Descrierea produsului:

Un adeziv sub formă de pastă, pregătit pentru utilizare. Îmbinarea obținută este impermeabilă, rezistentă și elastică, perfect aderentă la suprafețe suport tipice ale materialelor de construcții. Nu pătează!

### 2. Proprietăți:

Culoarea adezivului:	bej deschis
Culoarea îmbinării:	bej deschis
Consistență:	pastă
Densitate:	1,12 +/- 0,05 kg/L;
Rezistența la întindere:	min. 3 MPa
Timpul rec. pentru deschidere:	20 minute
Timpul de lipire inițială:	6 h
Timpul de lipire completă:	12 h
Randament:	0,9 - 2,2 m <sup>2</sup> /L, în funcție de tipul și porozitatea suprafeței suport
Proprietățile îmbinării:	elastică, rezistentă la acțiunea apei, aderență perfectă la suprafețele suport standard
Rezistența la tracțiune:	19 MPa (190 kg/cm <sup>2</sup> ).
Rezistența termică a lipiturii:	-15 °C până la +60 °C

### 3. Utilizare:

Este un produs destinat lipirii plăcilor ceramice, elementelor decorative din metal, piatră, sticlă și ceramică, dar și a spumelor poliuretane și a lemnului de suprafețe suport din beton, ciment-var, rigips, tinci și altele, atât poroase, cât și neporoase, precum și de plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase și compozite etc.

### 4. Instrucțiuni de utilizare:

#### 4.1. Pregătirea suprafeței

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie netedă, uscată, curată, fără praf și degresată cu DRAGON Acetonă tehnică. Îndepărtați resturile de vopsea veche cu DRAGON Soluție pentru îndepărtat lac și vopsea.

#### 4.2. Unelte de lucru

Adezivul se aplică cu un pistol special pentru cartușuri.

#### 4.3. Temperatura de lucru

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C până la +25°C (temperatura aerului, a suprafeței și a elementelor lipite).

#### 4.4. Recomandări

Se taie vârful de plastic deasupra filetelui, atașați aplicatorul din plastic și tăiați la dimensiunea dorită. Adezivul se aplică sub formă de cordoane paralele sau puncte pe suprafața suport sau pe elementele care urmează a fi lipite. Se aplică suplimentar adeziv pe colțuri și de-a lungul marginilor. În cazul lipirii unor obiecte deosebit de grele, se va aplica o cantitate mai mare de adeziv. Elementele cu adeziv se vor uni, apoi se vor separa și se va aștepta 10 minute, după care se vor așeza în poziția corectă, se presează ferm și uniform. Dacă este nevoie, se vor bate cu un ciocan din cauciuc. Dacă apar tensionări sau obiectele lipite

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)



Since 1972

# FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv montaj metal piatră

sunt deosebit de grele, acestea se vor imobiliza până când se atinge timpul complet de întărire. Puterea maximă a îmbinării se obține după aproximativ 12 ore. După finalizarea lucrului cu produsul, acesta se va închide ermetic.

#### 4.5. Curățarea uneltelor și a petelor

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu DRAGON Diluant universal. După uscare, adezivul se va putea îndepărta numai mecanic.

#### 4.6. Diluarea adezivului:

Nu se recomandă diluarea.

#### 4.7. Limitari:

Adezivul nu se va utiliza pentru lipirea polistirenului, a PVC-ului moale și a spumei PVC.

### 5. Ambalaje și cantități:

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKMCBM300/BG-RO	300 ml	cartuș

### 6. Perioada de valabilitate:

2 ani

### 7. Observații;

#### Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C, în loc uscat. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

#### Alte Observații:

În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Acest adeziv nu este recomandat pentru PP, PE sau PTFE. Adezivul înghețat își pierde definitiv proprietățile. Verificați rezistența elementelor lipite la adeziv înainte de aplicare.

Această substanță îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE, directivei 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)