

POWER BULL – MS POLYMER**HK260 HGT****Adeziv hibrid premium cu aderență ridicată****1. Descrierea produsului:**

HK260 este un adeziv hibrid monocomponent cu aderență ridicată, pe bază de polimeri MS.

2. Aplicații tipice:

- Lipire de uz general în industria construcțiilor
- Lipire puternică pentru construcții vibrante
- Etanșarea rosturilor podelei
- Lipirea elastic a panourilor, profilelor și a majorității celorlalte substraturi
- Lipirea obiectelor, inclusive a micilor ornamente, panouri și profile
- Lipirea oglinzilor, pietrei naturale, pietrei și lemnului netratat
- Lipire pentru aplicații industriale, inclusive caroserii auto, rulote și containere metalice

3. Proprietăți tehnice:

Baza	MS-Polymer	
Densitate (DIN EN ISO 1183)	g/cm ³	1.55 ± 0.02
Duritate Shore A (DIN EN ISO 868)		53 ± 3
Timpul de formare a peliculei	min	15 ± 5
Întărire după 24 h at 23 °C / 50 % RH	mm	ca. 3 mm
	N/mm ²	1.3
Temperature de depozitare		+5 to +30
Termen de valabilitate la 23 °C / 50 % RH	months	12

5. Proprietăți:

- Aderență inițială ridicată și întărire rapidă
- Excelentă capacitate de folosire a sculelor
- Rezistență mare la forfecare după întărire
- Compatibilă cu piatra naturală, nu provoacă decolorarea zonei de margine
- Aderă, chiar și fără grund, pe majoritatea suprafețelor comune, cum ar fi metalul, sticla, aluminiul și multe altele, aderă și pe substraturi ușor umede
- Miros neutru și slab
- Emisii foarte scăzute, certificat EC1+
- Fără silicon, alcali, acizi și izocianati
- Poate fi vopsit și lăcuit (citiți și "informații importante")

6. Standarde și certificări:

- DIN EN 15651 – 1: F INT
- EMICODE EC1 Plus
- BREEAM International GN22
- Normă franceză privind emisiile de VOC A+
- Clasificare: M1
- Comfortul aerului interior GOLD

6. Informații importante:

- Toate suprafețele aderente trebuie să fie curate și fără agenți de demulare, grăsimi, ulei, praf, apă, adezivi și etanșanți vechi și alte substanțe care ar putea afecta aderența. Curățați și îndepărtați orice contaminanți de pe suprafețele aderente. HK260 HGT va adera pe suprafețe condensate/umede, însă aderența finală ar putea fi afectată.
- HK260 HGT nu aderă la PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materiale plastice moi, neopren și suprafețe bituminoase.
- Oglinzi, piatră naturală și dură, marmură, granit, beton și alte materiale critice/poroase pot fi lipite și/sau montate cu HK260 HGT.
- Aplicați adezivul vertical (ventilație) în caneluri cu o distanță minimă de 10 cm și o distanță maximă de 20 cm. Nu aplicați adezivul în puncte. Densitatea ideală a adezivului este de 2 până la 3 mm.
- Cerințele privind etanșarea și lipirea elastică depind de numeroase influențe exterioare. Fluctuațiile extreme de temperatură, forțele de tracțiune sau forfecare, contactul cu apa etc. sunt foarte solicitante pentru etanșantul hibrid. În astfel de cazuri, este recomandabil să se aplice un grund pentru a obține o aderență pe termen lung.
- Pe tencuială minerală, fibrociment și substraturi similare, recomandăm utilizarea unui grund.
- HK260 HGT aderă la suprafețe comune de construcții, cum ar fi aluminiu, sticlă, ceramica glazurată sau lemn (lăcuit), chiar și fără grund. Cu toate acestea, este întotdeauna recomandabil să se efectueze un test de aderență și compatibilitate pe fiecare substrat.
- HK260 HGT poate fi vopsit și lăcuit, dar din cauza numărului mare de vopsele și acoperiri disponibile pe piață, recomandăm întotdeauna efectuarea în prealabil a unor teste de compatibilitate și aderență.
- După întărirea completă, influențele mediului pot afecta culoarea HK260 HGT.
- Rezistență bună la apă, solvenți alifatici, hidrocarburi, cetone, esteri, alcooli, acizi minerali diluați, alcali și apă sărată. Rezistență slabă la solvenți aromatici, acizi concentrați și hidrocarburi clorurate.
- HK260 HGT nu este recomandat ca etanșant pentru glazuri și nu este conceput pentru lipirea acvariorilor.

7. Ambalare:

- Ambalare standard:
 - Cartruze 290 ml
 - Folii 400 ml, 600 ml
 - Butoaie 200 litri
- Culori: ASP oferă o gamă de culori, inclusiv alb, negru și gri.

8. Precauții de siguranță și eliminare:

Vă rugăm să consultați informațiile din Fișele noastre cu date de securitate (FDS).

9. Warranty:

- 10.** Toate informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele și experiența noastră tehnică actuală. Deoarece condițiile și metodele de utilizare și aplicare a produselor noastre sunt în afara controlului nostru, vă sugerăm să testați produsul înainte de utilizarea finală. Informațiile din fișa tehnică nu pot fi considerate o garanție. Proprietățile și caracteristicile menționate în prospect sunt cu titlu informativ. Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza produsul în funcție de progresul tehnic și de noile dezvoltări. Recomandările noastre nu exonerează utilizatorul de obligația de a lua în considerare posibilitatea încălcării drepturilor terților și de a o rezolva. În rest, se aplică Termenii și Condițiile noastre Generale, în special în ceea ce privește răspunderea în caz de defecte.