

	Valoare	U.M.
Densitate aparentă	≤ 1.600	kg/m ³
Rezistență la compresiune	CS IV	
Absorbția apei	Clasa W0	
Transmisia vaporilor de apă, μ (EN 12086)	≤ 15	
Aderență	$\geq 0,08$	N/mm ² FP B
Conductivitate termică, $\lambda_{10 \text{ uscat}}$ (valoare tabelară medie; P=50%)	0,61	W/m×K

General		
Dimensiunea sacului	20	kg
Consum (per sac)	2,5	m ²
Valabilitate	12	luni
Temperatura de turnare	De la +5 la +25	°C
Timp de deschidere la +20°C	60	minute
Apă adăugată (per sac)	5	L

Clasificare pentru reacția la foc (EN 13501-1 + A1)	Clasa A1	
Număr de tarif HS (Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor)	3824.50.90	
Culoare	Gri	



Datele sunt rezultate medii ale testelor efectuate în cadrul procedurilor standard și pot fi modificate. Datele conținute în această fișă tehnică sunt furnizate cu bună-credință ca serviciu tehnic și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Fac excepție erorile și greșelile de tipar. Număr modificare: 1.7.2025