



TRE EMME S.p.A.
MANIFATTURA MARCHIGIANA MACERATA

Via dell'Artigianato, 22
62020 S. Angelo in Pontano (MC) - Italy
Tel +39 0733.663316 / 663334 / 663416 - Fax +39 0733.663417
Codice fiscale e n° registro Imprese Macerata 00860500438
P.IVA IT00860500438 - V.A.T. reg IT00860500438
REA Macerata 100692
Cap. Soc. Euro 870.000,00 i.v.
www.geko.net - info@geko.net

Traducere din limba italiană

FIȘĂ TEHNICĂ


LDPE (polietilenă de joasă densitate) STANDARD DE SEMNAL

Bandă de semnalizare

Descriere articol: Bandă de semnalizare (film transparent) extrudată cu TECHNOLOGY COEX TAURUS, imprimată cu cerneală pe bază de apă (alb și roșu sau galben/negru).

Rezultatele testelor

Descriere testare	Unitate	Valoarea medie
Grosime totală	my	29,00 +/- 4,58
Factor de randament	N/mm	$(3,60 \pm 0,42) \times 10^{-1}$
Factor maxim de rupere	N/mm	$(4,23 \pm 0,10) \times 10^{-1}$
Alungire punct de randament	%	9,87 +/- 1,40
Tensiune punct de randament	N/mm ²	9,11 +/- 0,86
Rezistență la tracțiune	N/mm ²	14,14 +/- 2,06
Alungirea punct de rupere	%	156,79 +/- 64,50
Modul de elasticitate	N/mm ²	225,02 +/- 38,05



LDPE



26-06-2019

Valorile de mai sus rezultă dintr-o medie găsită pe producția noastră standard și, prin urmare, nu constituie un motiv pentru restricții din partea Tre Emme. În orice caz, utilizatorul trebuie să constate, prin teste practice, conformitatea diferitelor produse cu utilizarea căreia îi sunt destinate, asumându-și toate riscurile și responsabilitățile care decurg din utilizarea în sine. Valorile de mai sus pot fi modificate în orice moment, ca urmare a necesităților de producție sau a actualizărilor tehnice.

Subsemnata **DRAGAN ALINA**, interpret si traducător autorizat pentru limbile străine Italiana/Engleza in temeiul autorizației nr. **13563** din data de 31 Martie 2010 eliberata de Ministerul Justiției din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ITALIANĂ in limba ROMANA, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul si sensul.





TRE EMME S.p.A.

MANIFATTURA MARCHIGIANA MACERATA

Via dell'Artigianato, 22
62020 S. Angelo in Pontano (MC) - Italy
Tel +39 0733.663316 / 663334 / 663416 - Fax +39 0733.663417
Codice fiscale e n° registro Imprese Macerata 00860500438
P.IVA IT00860500438 - V.A.T. reg IT00860500438
REA Macerata 100692
Cap. Soc. Euro 870.000,00 i.v.
www.geko.net - info@geko.net

Scheda Tecnica – Technical data sheet

LDPE SIGNAL STANDARD


Nastro Segnaletico - Barrier tape

Descrizione Articolo: Nastro segnaletico (film trasparente) estruso con TECHNOLOGY COEX TAURUS, stampato ad inchiostro a base di acqua (bianco e rosso o giallo/nero).

Item Description: Barrier tape (transparent film) extruded with TAURUS COEX TECHNOLOGY, printed with water based inks (red/white or black/yellow).

Risultati delle Prove Test Results.

Descrizione Prova Test description	Unità Unit	Valore Medio Average value
Spessore Totale Total Thickness	my	29,00 +/- 4,58
Fattore di rottura a snervamento Yield Factor	N/mm	$(3,60 \pm 0,42) \times 10^{-1}$
Fattore di rottura massima Maximum factor at breaking point	N/mm	$(4,23 \pm 0,10) \times 10^{-1}$
Allungamento a snervamento Elongation at Yield point	%	9,87 +/- 1,40
Sforzi a snervamento Stress at Yield point	N/mm ²	9,11 +/- 0,86
Resistenza a Trazione Traction resistance	N/mm ²	14,14 +/- 2,06
Allungamento a rottura Elongation at breaking point	%	156,79 +/- 64,50
Modulo di elasticità Modulus of elasticity	N/mm ²	225,02 +/- 38,05



I valori sopraindicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte della Tre Emme. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopraindicati potranno essere variati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.