

Decomix - BETON CONTACT

Grund de Contact pentru amorsarea suprafetelor minerale neabsorbante si putin absorbante, asigura un strat puternic de aderenta intre materialele de finisare a peretilor, pardoselilor si suprafetelor critice

1 GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

Grund de aderenta fara solventi, gata preparat , structurat, cu aspect mat/grunjos, folosit pentru amorsarea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor de nivelare si adezivilor pentru placi ceramice, piatra naturala si artificiala. Poate fi folosit pe suprafete orizontale si verticale atat pe suprafete neabsorbante si putin absorbante. Produsul formeaza un strat solid si creste aderenta la suprafata suport.

Decomix Beton Contact este recomandat in special pentru amorsarea suprafetelor inainte de aplicarea produselor pe baza de ipsos, a suporturilor critice -la interior si exterior – cum ar fi sapele la care e dificila eliminarea adezivilor, placi ceramice existente, mozaic, OSB, tencuieli pe baza de ciment, var-ciment si ipsos. Produsul este recomandat mai ales la tratarea betonului neted monolit, plafoane din beton sau componente prefabricate si suprafetele elementelor prefabricate.

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE

Decomix Beton Contact este o dispersie apoasa pe baza de lianti organici, apa, nisipuri de cuarț si aditivi speciali.

- aderenta ridicata la beton bine finisat, OSB, placi ceramic, mozaic
- perfect pentru suprafete critice ;
- imbunatateste aderenta la suport ;
- creaza un strat de aderenta solid ;
- rezistenta la uzura (zgariere si socuri mecanice) ;
- prelucrare usoara.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici	Standardul de incercari	Specificația tehnică de referință
Aspectul	vizual	Omogen vascos, culoare roz
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	1.5±0.1
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2008	60±2
Aspect plicula	vizual	Mat texturat
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+AC:2010	Fara incercare

4. INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

4.1. Pregătirea produsului

- Înaintea deschiderii ambalajului ,se sterg urmele de apa, ulei sau alte impuritati pentru prevenirea contaminarii produsului;
- Înainte de utilizare ,produsul trebuie omogenizat in ambalajul original , pentru a asigura uniformitatea nuantei;

Agitarea se efectueaza lent in galeata,la turatie redusa,consistenta de aplicare se poate regla optional printr-un mic adaos de apa.In galeata depunerile de nisip cuartos se remalaxeaza obligatoriu,La aplicare se vor respecta regulile si normele in vigoare,

- **ATENȚIE!** Este interzisa amestecarea produsului cu var, huma sau vopsele pe baza de solvenți organici.

4.2. Instrucțiuni de aplicare

- Suprafețele de baza trebuie să fie portante, uscate,curate, desprafuite ,neînghetate,fara eflorescente,parti friabile si urme de decofrol .Verificarea suportului se face in conformitate cu normele in vigoare.

5. MOD DE APLICARE

- Se aplica uniform ,cu pensula, rola(trafalet cu par scurt) sau bidineaua;Se poate aplica si mecanizat.
- Nu se va lucra in conditii de : temperaturi foarte ridicate sub directa influenta a razelor solare ,vant puternic, ceata, umiditate ridicata(de peste 80%) si pericol de ploaie si inghet;
- Tencuiala de ipsos se poate aplica cand Decomix Beton Contact este complet uscat,nu este lipicios;
- Temperatura minima de aplicare : +5°C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator in timpul aplicarii si pana la uscarea materialului.Temperaturile scazute si umiditatea ridicata pot prelungi semnificativ timpul de uscare;
- Petele de grund se vor spăla imediat cu apă din abundenta de pe suprafețele pătate,nu se va aștepta pana la uscarea si întărirea materialului.Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetona sau etylacetat respectand normele de protectie.Se recomanda protejarea zonelor adiacente suprafetelor ce urmeaza a fi amorstate in special sticla,ceramica,piatra naturala, suporturi metalice/lacuite.
Curățire uneltelor se va face cu apa sau apa cu detergent imediat dupa intrebuintare.

6. CONSUM SPECIFIC MEDIU

- Cca 0,4Kg/m², in functie de natura suportului si structura dorita;
- Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.

7. TIMP DE USCARE

- La 20°C si 65% umiditate relativa a aerului: min.12 ore functie de temperatura si umiditatea suportului;
- Grundul trebuie protejat de ploaie cca 24ore de la punerea in opera (in functie de temperatura);

8. AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITATE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: ambalaje din polietilena sau polipropilena ,inchise etans,etichetate corespunzator ,avand masa neta de 24 kg,5 kg;

Marcare:

Nume producator;
Denumire produs;
Lot/data fabricatiei/expirarii;
Volum nominal/cantitate neta.

Depozitare: in spatii uscate, aerisite,ferite de intemperii ,la temperaturi cuprinse intre 5-30°C.A nu se stoca la temperaturi sub 5°C deoarece produsul se deterioreaza.

Pentru a mentine calitatea produsului, acesta nu va fi depozitat la caldura sau in bataia directa a soarelui.

Transport: neexpus la radiatii solare si intemperii .temperatura minima trebuie sa fie de 5°C.

Termen de valabilitate: este de 24luni de la data fabricatiei , inchis etans,cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

Indicații și generalități Pe suprafețele din beton cu umiditate vizibilă (apa condens) sau beton cu umiditate mai mare de 4% din masă nu se recomandă începerea lucrărilor de tencuire.

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, sunt date pe baza experienței noastre și corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. De asemenea, ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.