27B Industrialny ave
231000 Smorgon Grodno region Bielorusia
Tel. +375 1592 24300 Fax 375 1592 24599
www.krono-original.com ·

Fișă tehnică
Variostep Classic

Parchet laminat prin presiune directă, clasa de trafic conform EN 13329: clasa **23/32 – AC4**

Spații rezidențiale cu trafic intens

Spații comerciale cu trafic intens

Garanția se aplică pentru spații rezidențiale, conform condițiilor de garanție*

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A A+ A B C

EN 14041:2004/AC:2006; Cfl-s1; E1; DS; PCP<5ppm
Pentru utilizarea ca pardoseală în spații interioare (a se vedea EN 14041); DOP SM01 14012016

DIMENSIUNI				
dimensiuni	grosime (d)	8 ± 0,50 mm · dmax - dmin ≤ 0,50 mm		
	lungime	1285 ± 0,50 mm		
	lățime (b)	192 ± 0,10 mm · bmax - bmin ≤ 0,20 mm		
profil	latura longitudinală	twin clic	latura transversală	1clic2go
uluc	latura longitudinală	real groove	latura transversală	real groove

TOLERANȚĂ		
perpendicularitate	EN 13329	≤ 0,20 mm
liniaritatea canturilor	EN 13329	≤ 0,30 mm
planeitate transversală	EN 13329	concav: ≤ 0,15% · convex: ≤ 0,20%
planeitate longitudinală	EN 13329	concav: ≤ 0,50% · convex: ≤ 1,00%
rosturi între elemente	EN 13329	medie: ≤ 0,15 mm · max: ≤ 0,20 mm
diferență de înălțime între elemente	EN 13329	medie: ≤ 0,10 mm · max: ≤ 0,15 mm
decalaj		± 2 mm
ÎNCERCARE		
rezistența la abraziune	EN 13329	AC4 (≥ 4000 rpm)
rezistența la impact	EN 13329	bilă mică ≥ 12 N · bilă mare ≥750 mm
rezistența la pete – grupa 1 & 2	EN 13329	clasa 5
rezistența la pete – grupa 3	EN 13329	≥ clasa 4
încercarea cu scaun cu role	EN 13329	fără modificări ale aspectului sau deteriorări, conform definiției din EN 425
efectul unui picior de mobilă	EN 13329	nu sunt vizibile deteriorări la încercarea cu un picior de tip 0
umflare în grosime	EN 13329	≤ 18%
încercarea statică de duritate	EN 13329	≤ 0,05 mm
rezistența la modificarea culorilor	EN 13329	scala de gri ≥ 4 la clasa 6 pe scala lânii albastre
variații dimensionale după modificări ale umidității relative	EN 13329	longitudinal ≤ 0,9 mm · transversal ≤ 0,9 mm
forța îmbinării	EN 13329	lungime ≥ 1 kN/m · lățime ≥ 2 kN/m
rezistența la smulgerea suprafeței	EN 13329	≥ 1,25 N/mm²
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR		
emisia de formaldehidă	EN 717-1	Clasa E1
COMPORTAMENT FIZIC		
comportamentul la incendiu	EN 13501-1	Cfl s1
rezistența la alunecare	EN 13893	clasa tehnică DS
rezistență termică	EN 12667	0,108 (m²K)/W ± 15%
conductivitate termică	EN 12664	0,126 W/(m*K) ± 15%

*Condițiile detaliate de garanție sunt disponibile la adresa www. krono-original.com

Fișa tehnică este actualizată periodic pentru a respecta standardele tehnologice noi. Prezenta versiune înlocuiește toate versiunile anterioare, precum și toate versiunile nedatate. Prezenta versiune este aplicabilă începând cu data elaborării. Versiunea 01/2019