

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 9

- Cod unic de identificare al produsului-tip: ROST GRUND pentru metal**
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:** Produs pe baza de rășini alchidice.
A se vedea pe ambalaj/eticheta produsului nr. de identificare al lotului, data producției și/sau data expirării.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** se utilizează în sistem cu ROST Satin pentru protecția anticorozivă și finisarea elementelor de construcții din oțel exploatate în spații interioare și exterioare situate în medii cu clasă de corozivitate C1-corozivitate foarte slabă până la C3-corozivitate medie.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului (fabricantului):**
Akzo Nobel coatings S.R.L, Popești-Leordeni, Șos. Olteniței 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com; www.savanaculoare.ro
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 001SB-04/1768-2025

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Metoda de incercare	U.M.	Valori de referință	Performanța declarată
Produsul ca atare				
Aspect	Examinare vizuală	-	lichid omogen vâcos, fără impurități mecanice	corespunde
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2023	g/cm³	1,35-1,45	1,35-1,45
Conținutul de substanțe nevolatile (125°C, 60 min)	SR EN ISO 3251:2019	%	75±5	70 - 80
Produse aplicate prin pensulare pe suprafața-suport din oțel: sistem ROST Grund + ROST Satin				
Aderență la suport (caroiaj 2mm): Sistem ROST	SR EN ISO 2409:2020	clasa	0 - 1	0
Flexibilitate prin îndoire pe dorn conic: sistem ROST	SR EN ISO 6860:2006	mm	-	0 (fără fisuri)
Rezistență la soc (înălțimea de cădere a masei de 1kg, la care apar fisuri)	SR EN ISO 6272-1:2012	cm	-	100 (fără fisuri)
Rezistență la ceață salină neutră (fără degaradări) (sol.NaCl 50g/l, 35°C): Sistem ROST	SR EN ISO 9227:2023	ore	-	480
Rezistență la umiditate . Condensare (expunere pe o singură față, cca 38°C, Ur cca 100%): Sistem ROST	SR EN ISO 6270-1:2018	ore	-	168
Rezistență la variații de temperatură. Cicluri de 24 ore: 6 ore la t=(55±2)°C; 18 ore la t= -(20±3)°C: Sistem ROST	SR EN 60068-2-14:2010	cicluri	-	25

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: INCD URBAN, Sucursala INCERC București, Grupa specializată nr.4 „Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli” Șos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2, București, Tel: (4021) 255 02 70; Fax: (4021) 255 00 62

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate
(numele și funcția)

Akzo Nobel coatings S.R.L, Popești – Leordeni, 12.11.2025
(Locul și data emiterii)

(semnatura)



F-PO-20-12, rev.3

Akzo Nobel Coatings SRL
Șos. Olteniței nr. 202B
Popești Leordeni, Ilfov
077160 Romania

T +40 21 405 50 25
T +40 21 405 50 00
E office.fabryo@akzonobel.com
www.fabryo.com; www.akzonobel.com