

DUPLI-COLOR COLOR SPRAY REZISTENT LA TEMPERATURA

DUPLI-COLOR



DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopsea spray indicată pentru a renova și înfrumuseța obiectele care sunt expuse la temperaturi ridicate, cum ar fi grătare, sobe, abajururi, burlane, etc. Recomandat pentru aplicații la grătare.

Suprafețele vopsite de pe grătar nu trebuie să intre în contact cu produsele alimentare! Rezervoarele de cărbune pot atinge temperaturi care depășesc maximul temperaturii la care rezistă spray-ul!

Disponibil în culorile negru și argintiu, rezistență la temperaturi de până la 690°C.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Rezistență la temperaturi ridicate: negru și argintiu până la 690°C
- Acoperire foarte bună, cu capacitate de umplere
- Aderență excelentă
- Flux bun, suprafața devine netedă
- Uscare rapidă
- Rezistență la intemperii

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

Baza întăritorului: rășini siliconice

Culoare: diverse

Miros: solvent

Grade de luciu (măsurare la un unghi de 60° în conformitate cu DIN 67530):

mat: 5-10 unități de luciu

satin mat: 30-35 unități de luciu

Eficiență: depinde de consistența și de culoarea suprafeței:

400ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 1,2m²

Timp de uscare (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului):

Neaderent la atingere: după aprox. 60 minute
Rezistență la temperatură și elastic: după mai mult de o oră cu răcire lentă până la aprox. 160°C.

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambiant, umiditatea relativă a aerului și de grosimea stratului aplicat.

Rezistența la temperatură: negru, argintiu: până la 690°C

Ambalaj: aerosol, volum maxim 400ml

DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

Ecologic: Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

Eliminarea deșeurilor: Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

Marcaje/etichetare: Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Majoritatea vopselelor DUPLI-COLOR de tip spray, au un inel de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată. A se citi instrucțiunile de pe etichetă.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!

Pregătirea suprafeței:

- Îndepărtați resturile de vopsea veche, de rugină și șmirgheluiți.
- Suprafața trebuie să fie curată, uscată și degresată.
- Nu aplicați grund! Cele mai bune rezultate se vor obține pe metalul brut.

Aplicare:

- Acoperiți suprafețele ce nu se vopsesc
- Înainte de utilizare, agitați aerosolul timp de 2 minute
- Testați culoarea și compatibilitatea cu suprafața într-un loc mai puțin vizibil.
- Aplicați câteva straturi subțiri la intervale de 2 minute.
- Pulverizați de la o distanță de aprox. 25cm.
- Cele mai bune rezultate se vor atinge în jurul temperaturii de aprox. 20°C.
- Lăsați să se usuce timp de 1 oră.
- Apoi, mențineți o temperatură de aprox. 160°C timp de aprox. 1 oră, pentru ca vopseaua să se usuce. Luați în calcul formarea de fum și miros neplăcut. Asigurați o ventilație corespunzătoare.
- Cu cât stratul de vopsea este mai subțire, cu atât rezistența la temperatură va fi mai bună.

VOPSIREA CU VOPSELE TIP SPRAY - RECOMANDĂRI

Protejați obiectele și mediul înconjurător de vopsirea accidentală. Temperatura ar trebui cuprinsă între +10°C și +25°C, umiditatea relativă a aerului maxim 60%.

Depozitați în locuri uscate. Protejați de lumina solară directă, precum și de alte surse de căldură. Utilizați numai pe vreme uscată, în locuri ferite de vânt și în încăperi bine ventilate. Urmați instrucțiunile de pe etichetă!

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data fabricației, depozitați la temperaturi cuprinse între 10-25°C și o umiditate a aerului de max. 60%.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.