

**FISA TEHNICA****GRUND Pentru metal**

Nr:233 Editia:1 Revizia:3

Data:08.04.2020

**PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:**

Grund cu uscare la aer pe bază de rășini alchidice grase, sicativi, pigmenti, pigmenti anticorozivi, extenderi și solventi organici. Are o aderență bună la suportul pregătit corespunzător și asigură o excelentă protecție anticorozivă.

**UTILIZARE:**

Se utilizează ca acoperire primară pentru protecția anticorozivă a structurilor metalice, feroase, supraterane, exploataate în medii neagresive sau slab agresive.

**DATE TEHNICE:**

<b>Conținut de nevolatile, %</b>	masic : 75 ± 5
<b>Densitate, g/cm<sup>3</sup></b>	1,35 – 1,45
<b>COV</b>	Subcategorie produs: „Acoperiri performante - monocomponente”. Valoare limită maxima COV, g/l: 500 (2010) Continutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 450.
<b>Culoare</b>	gri
<b>Aspect peliculă</b>	uniform mat
<b>Uscare la atingere, 20°C</b>	8 ore
<b>Uscare pentru reacoperire, 20°C</b>	12 ore
<b>Uscare pentru manipulare, 20°C</b>	24 ore
<b>Uscare totală (reticulare), 20°C</b>	3 zile  Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală; Recomandăm verificarea prognozei meteo.

**4. APPLICARE**

<b>Pregătire produs</b>	Diluant: <b>GRUNDSOLV</b> diluant (compatibil D509) Diluare: max. 5% Se omogenizează înainte de utilizare.
-------------------------	--

**Pregătire suprafață****Suprafețe metalice noi**

- se îndepărtează uleiurile și grăsimile cu agenți emulsionanți adecvați, urmată de spălare cu apă sau prin curățare cu **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509);
- se îndepărtează țunderul și rugina prin periere cu perii de sărmă, șmirgheluire, sablare și se desprăfuiesc prin aspirare, periere sau ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se grunduiesc cu **INNENWEISS GRUND** pentru metal și se lasă să se usuce;
- se finisează cu **INNENWEISS Vopsea 2 in 1, savana** Email cu Teflon, **ROST SATIN** sau **ekonomic** vopsea.

**Suprafețe metalice vopsite în prealabil**

- se îndepărtează uleiurile și grăsimile cu agenți emulsionanți adecvați, urmată de spălare cu apă sau prin curățare cu **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509);
- vopseaua veche aderenta se asperizează prin șlefuire cu hârtie abrazivă de rugozitate mică pentru a obține o aderență bună între straturi;
- vopseaua veche neaderenta și rugina se indepartează prin periere sau slefuire;
- se desprăfuiesc prin aspirare, periere sau ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se grunduiesc cu **INNENWEISS GRUND** pentru metal și se lasă să se usuce;
- se finisează cu **INNENWEISS Vopsea 2 in 1, savana** Email cu Teflon, **ROST SATIN** sau **ekonomic** Vopsea.

**ATENȚIE:**

- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Producătorul nu își asuma responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta.

<b>Grosime peliculă</b>	ud: 70 – 100 microni
-------------------------	----------------------

<b>Număr de straturi</b>	uscat: 50 – 70 microni
--------------------------	------------------------

<b>1-2</b>
------------

**Randament teoretic de aplicare**

10 – 12 mp/l/strat

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafetei vopsite.

**Condiții de aplicare**

Condiții	Temperatură			Umiditate
	produs	suprafață	mediu	
Min-Max	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max.70%

Se aplică numai pe suprafete uscate având o temperatură superioară punctului de rouă cu 3°C.  
Nu se aplică în condiții de expunere directă la radiatiile solare, vant, ploaie, ceată.

**Mod de aplicare**

Mod aplicare	Diluare, %	Presiunea Atm.	Diametru duză, mm
Cu pensula	2 – 5	-	-
Cu rola	2 – 5	-	-
Pistol de pulverizare cu aer	5	5	1,4
Pistol de pulverizare fără aer	0 - 2	180 - 250	0,3 – 0,6

**Curățare echipament de lucru****GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509);**RECOMANDARI DE APICARE A PRODUSELOR IN SISTEM**

Pentru cele mai bune rezultate, aplica grundul în sistem cu **INNENWEISS Vopsea 2 in 1, savana Email cu Teflon, ROST SATIN sau ekonomic vopsea!**

**TERMEN DE VALABILITATE**

36 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

**AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

Ambalare	Produsul se ambalează în recipiente metalice închise etanș, ce contin 0,6 L; 2,4 L Produsul aflat într-un ambalaj parțial gol are o viabilitate scăzută datorită reacțiilor oxidative inițiate de oxigenul din aer.
Transport și Depozitare	În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură și aprindere, la temperaturi între 5 – 30°C. Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

**MĂSURI DE SECURITATE**

Produsul se utilizează în locuri cu ventilație sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursă de aprindere cu respectarea normelor de protecție recomandate la lucrul cu substanțe inflamabile și nocive. După golire, ambalajele se elimină la un centru de colectare a deșeurilor periculoase.

**Agenti de stingere incendii recomandati:** CO<sub>2</sub>, pulbere chimică, nisip, spuma mecanica.

**Agenti de stingere incendii interzisi:** apa (jet compact, jet pulverizat).

Clasificare: preparat nociv, inflamabil, toxic pentru organismele acvatice.

- 2 -

**Fabryo Corporation SRL**

Popești - Leordeni, Șos Oltenitei, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testelete noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafetei, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detalii necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..*