



INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv pentru lemn RAPID D3

Adeziv pentru lemn RAPID D3

1. Descrierea produsului

Calitate superioară adeziv mono-component modern, cu impermeabilitate de clasa D3. Nu conține solvenți organici.

2. Proprietăți

Culoarea adezivului:	albă
Culoarea îmbinării:	transparentă
Consistență:	lichid foarte vâscos
Densitate:	1,09 ± 0,01 kg/L
Timpul de aderență:	15 minute
Timpul de lipire completă:	24 h
Randament:	5 - 11 m ² /L în funcție de tipul de substrat și porozitate
Rezistența lipiturii la tracțiune:	aproximativ 5 MPa
Proprietățile îmbinării:	rezistentă la apă (tip de rezistență la apă D3) incolor, rezistent(ă) la îngheț și umiditate, este caracterizat(ă) de o rezistență ridicată

Beneficii:

- Durabil
- Îmbinare puternică
- Foarte rapid

3. Utilizare

Destinat pentru lipirea lemnului, panourilor și plăcilor aglomerate, a placajului și a altor materiale pe bază de lemn. Pentru utilizare în interior și în aer liber, în locuri neexpuse în mod continuu la apă.

4. Instrucțiuni de utilizare

1. Curățați bine elementele lipite, îndepărtați praful și degresați-le cu acetonă tehnică. Suprafețele trebuie să se potrivească cât mai mult posibil. Îndepărtați reziduurile vechi de vopsea.
2. Lipirea trebuie realizată la o temperatură cuprinsă între +10°C până la 30°C (temp. aerului, a suprafeței și a elementelor lipite)
3. Umiditatea relativă a aerului ar trebui să fie cuprinsă între 40% până la 70%. Lemnul lipit trebuie să fie uscat, cu umiditate cuprinsă între 8% și 12%.
4. Aplicați un strat subțire de adeziv pe una dintre suprafețele de lipit, uniți elementele lipite și apăsați ferm. Îndepărtați excesul de adeziv.
5. În cazul lipirii lemnului tare, aplicați adeziv pe ambele suprafețe.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

Adeziv pentru lemn RAPID D3

6. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 ore.
7. După finalizarea procesului de lipire, sigilați bine ambalajul adezivului.
8. Curățați uneltele murdare și petele proaspete de adeziv cu apă. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic după înmuiere în apă caldă.

5. Ambalaje și cantități

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKDD3040/BL/INT1	40 ml	tub în blister
DKDD3200_2/INT1G	200 ml	recipient de plastic
DKDD3500_2/INT1G	500 ml	recipient de plastic
DKDD3750_2/INT1G	750 ml	recipient de plastic

6. Perioada de valabilitate

2 ani.

7. Observații

Condiții de transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta la temperaturi cuprinse între +10°C până la +30°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Alte observații:

Urmați instrucțiunile de utilizare și observațiile de pe cutia blisterului. În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Nu este destinat utilizării pe suprafețe care intră în contact direct cu alimentele. Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de folosire. A se proteja de îngheț. Adezivul înghețat își pierde definitiv proprietățile. Acest adeziv nu este recomandat pentru construcții, nu este destinat să suporte greutăți semnificative. Îmbinarea este complet impermeabilă după 7 zile. Nu lipește PP, PE, PTFE.

EUH208 - Conține un amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă. Risc de reacție alergică.

EUH210 - Fișă cu date de securitate este disponibilă la cerere.

Produs tratat cu produse biocide: un amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă.

Acest amestec nu îndeplinește criteriile de clasificare ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivei 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu toate acestea, a fost pregătită o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizării și restricționarea substanțelor chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, modificarea Directivei 1999/45/CE și abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 793/93 și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76 a Consiliului/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE cu modificările ulterioare.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl