

DEKO CREATIVE EFFECT STUCCO MARMORINO CLASSICO CEARA

DESCRIERE PRODUS:

DEKO STUCCO MARMORINO CLASSICO CEARA este o solutie protectoare pe baza de ceara de albine si sapun de Marseille folosita pentru toate finisarile minerale lucioase pe baza de var, ca protectie impotriva murdariei si umezelii.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- creste stralucirea si confera suprafetei proprietati de lavabilitate excelente
- mentine respiratia substratului datorita permeabilitatii sale excelente la vaporii de apa
- protejeaza peretele impotriva murdariei si umezelii

DOMENII DE UTILIZARE:

Protectia suprafetelor interioare. Se recomanda utilizarea in sistem cu DEKO CREATIVE STUCCO MARMORINO CLASSICO.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Densitate, 20°C	g/cm ³	1 ± 0,01	SR EN ISO 2811-1
pH	-	11	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	Lucios, fin, cu umbre naturale	vizual
Durata de uscare completa		48 ore la 20 °C	

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: 10-30°C

Umiditate relativa mediu: max.85%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Pregatirea produsului:

Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de apa, ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului. Se conditioneaza la 15-30 °C. Agitatii bine continutul. Nu se dilueaza!

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafata peste care se aplica stratul de ceara trebuie sa fie perfect uscata

Aplicare

Se aplica un strat de ceara cu un burete fin (ne-abraziv) pe aproximativ 1 m² si se continua aplicarea pana cand peretele nu mai absoarbe.

Se inlatura excesul de ceara de pe suprafata folosind o carpa.

Policolor S.A

Sediu social: Bd. Theodor Pallady nr. 51
sector 3, 032258, Bucuresti, Romania
Tel: +40 (0)21 345 1730
Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris si versat: 7.125.747,5 lei

C.I.F. RO 326318

Nr. de ordine in R.C. J40/205/1991

Pagina web: www.policolor.ro

Email: office@policolor.ro

Dupa aproximativ 30 de minute dar nu mai tarziu de 2 ore, se trece la lustruirea suprafetei cu servetel de hartie moale sau cu un polisher mecanic.

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu apa atat inainte cat si imediat dupa utilizare.

Consumul teoretic: 30-50 g/m². Acesta poate sa varieze in functie de natura suportului, unelta de lucru aleasa si pierderile accidentale de material.

TIMP DE USCARE:

2 ore la suprafata; 48 ore uscare completa la temperatura ambianta de 20°C

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 2 kg

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C
- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

12 luni de la data fabricatiei, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l:cat A/i 300(2007)/200(2010)

COV Produs,.g/l: 0

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51
sector 3, 032258, Bucuresti, Romania
Tel: +40 (0)21 345 1730
Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și versat: 7.125.747,5 lei

C.I.F. RO 326318

Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991

Pagina web: www.policolor.ro

Email: office@policolor.ro