

Capadecor

StuccoDecor DI LUCE

Masă de șpaclu de dispersie, pentru realizarea de suprafețe cu luciu puternic, prin tehnici de șpăcluire



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Proprietăți

Ambalaj/Capacitate recipient

Culoare

Grad de luciu

Depozitare

Date tehnice

Produse complementare

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Masă de șpaclu pe bază de dispersii, pentru decorarea cu un luciu puternic a suprafețelor interioare.

- Diluabilă cu apă
- Semitransparentă (translucentă).
- Luciu puternic fără aplicarea ulterioară a altor materiale speciale de finisaj
- Tehnologie de aplicare economică și fiabilă
- Nuanțabilă computerizat în sistem ColorExpress
- Capacitate mare de difuziune și sorbție

2,5 L și 5 L

Alb, semitransparent

Nuanțare:

Se poate nuanța în sistemul de colorare computerizat ColorExpress în cca. 1300 nuanțe din paletarul 3D System Plus sau Caparol-Color.

La aplicări pe suprafețe alăturate sau de îmbinare, în cazul recipientelor cu material colorat, este necesară amestecarea acestora pentru a se evita obținerea unor diferențe de nuanță. La comandarea unei nuanțe în cantități mai mari de 40 L, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în culoarea dorită.

La culorile cu pigmenți organici, cu ar fi roșu, galben și portocaliu, pot să apară decolorări în zonele puternic luminate de soare. Acest fenomen poate fi redus semnificativ prin folosirea cerii StuccoDecor Wachsdispersion, dar nu poate fi împiedicat total.

În funcție de tipul de finisaj, de la mățâșos până la lucios.

La rece, dar ferit de îngheț.

- Densitate: cca. 1.45 g/ml
- Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer $s_d H_2O$: Valoare s_d cca. 0.06 m

- AkkordSpachtel fein (glet fin)
- StuccoDecor Wachsdispersion (ceară de dispersie)

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	-	-
(-) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat				



Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețe interioare de tencuieli minerale din grupele de mortar PII și PIII, gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci din gips și suprafețe din beton.

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără substanțe de separare, plane și necontrastante. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.

Pregătirea suprafeței

Aplicați un strat de bază cu DecoGrund sau Caparol Haftgrund EG. După care aplicați 1-2 straturi de masă de șpaclu Akkordspachtel fein pentru a atinge un nivel de calitate Q4 (**alte mase de șpaclu nu sunt recomandate**), iar după uscare se șlefuește cu hârtie abrazivă cu granulație de 200 până la max. 240. Pentru egalizarea absorbției și sporirea capacității portante se grunduește cu CapaSol Konzentrat (dilat 1:4 cu apă) sau RollGrund Rapid.

Notă: în cazul șpăcluirilor în calitățile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de lacuri "Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips" a Asociației Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția Valorii Proprietății" (Germania). Ca o alternativă la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu sub formă de pastă.

Mod de aplicare

StuccoDecor DI LUCE se șpăcluește într-un strat subțire pe întreaga suprafață. Pentru aceasta, utilizați cât mai puțin material posibil.

Prima etapă:



- Suprafețele alăturate sunt prelucrate ud-pe-ud.
- După uscare, se înlătură resturile de material (bavurile).

A doua și eventual a treia etapă (dacă este necesară):



- Al doilea strat șpăcluit se aplică în același mod ca și primul strat.
- Luciul este îmbogățit din cel de al doilea strat șpăcluit.
- Dacă se dorește, se poate aplica un al treilea strat care va conferi un luciul de oglindă.

Lustruirea suprafeței:



- După o scurtă perioadă de aerisire sau chiar după uscare, suprafața se lustruiește cu un fier de glet venețian, sau un șpaclu cu lama dublă retractabilă.
- Șpaclul poziționat în unghi mic, se trage pe suprafață exercitând o presiune ușoară.
- Astfel se obține suprafața lucioasă, specifică acestui material.

Notă: Lustruirea suprafeței cu ajutorul unui aparat de lustruit electric, ar trebui efectuată numai de către personalul cu experiență, datorită riscurilor asociate. Un luciul comparabil poate fi obținut cu un al treilea strat de material și o lustruire ulterioară cu șpaclul cu lamă dublă retractabilă.

Notă pentru design:

Frumusețea tehnicii de glet StuccoDecor DI LUCE constă în alternanța fascinantă a jocurilor de lumini obținută din straturile suprapuse de material și a reflexiilor suprafeței. Nu este necesară aplicarea unui material adițional pentru luciul! Optica suprafeței poate fi personalizată prin schimbarea tehnicii de lucru.

Consum

cca. 80 – 100 ml/m²/strat.
Un consum exact se determină prin efectuarea de probe la fața locului.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafață după 30-60 minute. După 1-2 zile este uscat în profunzime și poate fi aplicat un nou strat. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Unelte

Pentru aplicarea lui StuccoDecor DI LUCE într-un mod economic și eficient, vă recomandăm folosirea unui șpaclu din oțel inoxidabil (șpaclu cu lamă dublă retractabilă). Șpaclu se șlefuește înainte cu o hârtie abrazivă umedă (granulație 400- 600).

Curățarea uneltelor

Cu apă, imediat după utilizare.

Notă

Instrucțiuni de curățare și întreținere:

Suprafața decorată cu StuccoDecor DI LUCE poate fi curățată îndepărtând cu atenție orice murdărie cu apă și o cârpă umedă.

Suprafețele decorate cu Capadecor® StuccoDecor DI LUCE se pot proteja cu ceara StuccoDecor Wachsdispersion, pentru a conferi o mai bună protecție suprafețelor împotriva lichidelor. Vă rugăm consultați fișa cu Informații tehnice nr. 905.

StuccoDecor Di Luce nu poate fi folosit în zonele de gătit sau unde se spală vasele. Acest lucru se poate face doar cu măsuri corespunzătoare, cum ar fi protecția acestuia cu un panou de sticlă.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție
(valabile la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemana copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:** Spălați cu multă apă și săpun. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Conține: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, masă de reacție de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil- 2H-izotiazol-3-onă (3:1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. Număr european de urgențe: 112.

Eliminare

Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valori-limită admise de UE
pentru conținutul de COV

Nu există nicio limită UE pentru acest grup de produse. Acest produs conține <1 g / l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

BSW 20 (fosta M-DF01)

Compoziție

Rășină poliacrilică, rășină de acetat de polivinil, hidroxid de aluminiu, apă, aditivi, conservanți.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic