



FISA TEHNICA



Vopsea lucioasa uscare expres

Nr:228 Editia:2 Revizia: 0

Data:08.04.2020

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Produs pe bază de dispersie apoasă de copolimeri acrilici de înaltă calitate, pigmenți și aditivi. Se usucă rapid și formează pelicule aderente, cu o excelentă putere de acoperire și grad de luciu ridicat. Aplicare usoara pe suprafete verticale fara stropire si scurgeri.

Produsul se livrează în următoarele sortimente: **INNENWEISS vopsea** alba, neagra, crem, brun, gri, si baza transparenta. Toate sorturile se utilizeaza atat la interior cat si la exterior.

Produsul alb se poate nuanța la mașina de colorat în sute de culori, folosind sistemul **kolorator** de la punctele de vânzare.

UTILIZARE:

Recomandari de utilizare, la interior si exterior:

- spatii de locuit, inclusiv camere pentru copii;
- spatii publice: hoteluri, scoli, spitale

Produsul este destinat finisarii decorative și de protecție a tâmplăriei din lemn (ferestre, rame de uși și ferestre, obloane, mobilier de grădină și alte elemente din lemn), finisarea suprafețelor metalice grunduite, sau a altor tipuri de suprafețe acoperite cu produse pe bază de rășini alchidice.

DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatili (% masic)	45 ± 5
Densitate, g/cm ³	1,10 – 1,20
COV	Subcategorie produs: „Vopsele de interior/exterior pentru decorare, pentru lemn, metal” Valoare limita maxima COV, g/l: 130 (2010) Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l: 129.
Culoare	Alb, Crem, Negru, Brun, Gri.
Aspect peliculă	uniform lucios
Uscare la atingere, 20°C	2 oră
Timp de uscare între straturi, 20°C	4 -6 ore
Uscare finală (pentru manipulare), 20°C	24 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	7 zile

Se vor mentine conditiile de aplicare pana la uscarea totala; Recomandam verificarea prognozei meteo.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluant: apă; Diluare: 5% pentru pensula sau rola si 5 - 10% pentru pistol de pulverizare cu aer; Se omogenizează înainte de utilizare;
------------------	---

Pregătire suprafață

- suporturile pe care se aplica produsul trebuie sa fie curate (desprafuite si degresate) si uscate.

Suprafețe noi din lemn

- se șlefuieste în lungul fibrei cu hârtie abrazivă de granulație minim 150;
- se desprăfuiesc prin periere, prin aspirare sau prin ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se degreseaza cu **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509), punctual, numai pe zonele afectate;
- în cazul în care suprafețele prezintă fisuri sau alte defecte de prelucrare, acestea se remediaza cu **ROST CHIT REPARATII** pentru lemn și zidărie, se lasă să se usuce 1-2 ore, apoi se șlefuiesc local pentru egalizare și se desprăfuiesc;
- se grunduiesc cu **savana** grund pe baza de apa, cu tripla protectie pentru lemn, impotriva putregaiului, anticari si

antifunghi

- se șlefuieste cu hârtie abrazivă de granulație 150 – 200.

Suprafețe din lemn vechi vopsite în prealabil

- se îndepărtează vopseaua sau lacul vechi până la suport;
- se recomandă tratarea suprafețelor cu **savana** grund pe baza de apă, cu tripla protecție pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifunghi
- se tratează ca și suprafețele noi.

Suprafețe noi metalice

- se îndepărtează tunderul și rugina total prin periere cu perii de sârmă, șmirgheluire, sablare și se desprăfuesc prin aspirare, periere sau ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se îndepărtează uleiurile și grăsimile cu agenți emulsionanți adecvați, urmată de spălare cu apă sau prin curățare cu **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509, urmată de spălare cu agenți emulsionanți și clătire cu apă);
- se grunduiesc cu **ROST Grund** pentru metal sau **INNENWEISS Grund** pentru metal
- **Suprafețe metalice vechi vopsite în prealabil**
- se îndepărtează rugina și vopseaua veche neaderentă până la suport;
- se tratează ca și suprafețele noi.

Atentie!

- Se utilizează pensule sau role destinate aplicării produselor diluabile cu apă.
- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Nu se combină cu alte produse.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta.

Grosime peliculă

ud: 150 – 200 micrometri

uscat: 70 – 90 micrometri

Număr de straturi

2 - 3

Randament teoretic de aplicare

13-14 mp/litru/1 strat, în funcție de nuanța aleasă și de tipul de suport.

Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare

Cu pensula sau rola pentru produse pe bază de apă, sau cu pistol de pulverizare cu aer.

Curățare echipament

Apa, **imediat** după utilizare.

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR ÎN SISTEM:

- Pentru cele mai bune rezultate, aplica produsul în sistem cu **ROST Grund** pentru metal sau **INNENWEISS Grund** pentru metal

TERMEN DE VALABILITATE

36 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente metalice cu protecție interioară închisă etanș, ce conțin 0,6 L și 2,4 L.

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30°C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeur: reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeur și se tratează conform legislației în vigoare.



Fabryo Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediul certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..