



FISA TEHNICA

ROST

BAIT pentru lemn

Nr:129 Editia:2 Revizia:4

Data:28.11.2019

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Produs pe bază de rășini sintetice și naturale, pigmenți, solvenți organici și aditivi. Prezintă aderență foarte bună la suport, având rol de grund, patrunde adânc în structura lemnului, protejând și punând în valoare structura naturală a acestuia.

Formează pelicule cu rezistență la acțiunea radiațiilor solare.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor din lemn, exploatate la exterior sau interior.

DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatili, % (funcție de nuanță)	masic : 25 ± 2
Densitate, g/cm³, 20°C	0,80 - 0,84
COV	Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare” Valoare limită maximă COV, g/l: 750 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 690
Culoare	pin, mahon, stejar, cireș, teak
Aspect pelicula	uniformă
Uscare la atingere, (23±2)°C	18 ore
Uscare pentru recoperire, (23±2)°C	24 ore
Uscare finală (pentru manipulare), (23±2)°C	24 ore
Uscare totală (reticulare), (23±2)°C	7 zile
	Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea produsului; Recomandăm verificarea prognozei meteo.

APLICARE/MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Se utilizează nediluat. Se omogenizează bine înainte de utilizare
------------------	--

Pregătire suprafață

Suprafețe noi

- se raschetează și se șlefuiască în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulație minim 150;
- se desprăfuiască prin aspirare și prin ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se degresează cu **GRUNDSOLV** (Compatibil D509), numai pe zonele afectate;
- în cazul în care suprafețele prezintă defecte (denivelari, fisuri, etc.) acestea se nivelează cu **ROST CHIT REPARATII** pentru lemn și zidărie, nuanțat cu **savana colorant superconcentrat pentru vopsea lavabilă**. Coloranții vor fi selectați după nuanța lemnului. După uscare (4 - 6 ore) chitul se șlefuiască și se desprăfuiască suprafața.

Suprafețe vopsite anterior

- se îndepărtează vopseaua sau lacul vechi până la suport prin smirgheluire și raschetare, apoi se tratează ca și suprafețele noi.

Indicații:

- suprafețele din lemn tăiat transversal se etansează cu un strat suplimentar de produs;
- pentru suprafețele mari de construcții (grinzi, lambriuri, streșini) bătuirea se face pe ambele părți pentru a uniformiza absorbția de umiditate a lemnului și a echilibra modificările dimensionale ale acestuia;
- se recomandă aplicarea cât mai uniformă a grosimii bătului pe suport, într-o singură etapă, fără întreruperi.

SISTEME DE FINISARE

- discreta: strat I – **ROST BAIT pentru lemn** și strat II – **ROST LAC pentru lemn incolor**;
- intens: două straturi de **ROST BAIT pentru lemn**;
- intens lucios: două straturi de **ROST BAIT pentru lemn** și un strat **ROST LAC pentru lemn incolor**.

Atentie!

- Nu se va aplica produsul daca exista riscul ploii atat in timpul aplicarii cat si in perioada uscarii lacului.
- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.

Grosime peliculă

ud: 60 – 80 micrometri

uscat: 35 – 50 micrometri

Număr de straturi:

1 - 2, în funcție de gradul de pregătire și finisare al suprafeței și de esența lemnului utilizat.

Randament teoretic de aplicare:

12 – 14 mp/l/1 strat

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare

Cu pensula sau rola

Curățare echipament de lucru**GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509);**RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR ÎN SISTEM:**

Pentru cea mai bună protecție a lemnului și în funcție de finisarea dorită, aplica baltul nediluat în 2 straturi sau sistemele:

1. stratul 1 ROST BAIT pentru lemn și stratul 2 ROST LAC pentru lemn în color;
2. 2 straturi ROST BAIT pentru lemn și stratul 3 ROST LAC pentru lemn în color.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**Ambalare**

Produsul se ambalează în recipiente metalice bine închise ce conțin 0,75 L și 4 L. Produsul aflat într-un ambalaj parțial gol are o viabilitate scăzută datorită reacțiilor oxidative inițiate de oxigenul din aer.

Transport și Depozitare

În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură și aprindere, la temperaturi între 5 - 30°C.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

MĂSURI DE SECURITATE

Produsul se utilizează în locuri cu ventilație sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursă de aprindere, cu respectarea normelor de protecție recomandate la lucrul cu substanțe inflamabile și nocive. După golire, ambalajele se elimină la un centru de colectare a deșeurilor periculoase.

Agenti de stingere incendii recomandați: CO₂, pulbere chimică, nisip, spumă mecanică.

Agenti de stingere interzisi: apă (jet compact, jet pulverizat).

Clasificare: preparat nociv și inflamabil.

Fabryo Corporation SRL
 Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov
 Tel: (+4)021 4055000; Fax: (+4)021 4055026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
 Această ediție înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..