



SPOR VILLA AQUA ULTRA

LAZURA PE BAZA DE APA

DESCRIERE PRODUS

SPOR Villa Ultra Aqua este un produs pe baza de emulsie apoasa de copolimeri acrilici, pigmenti, aditivi speciali, tratat cu biocizi pentru rezistenta la fungi a peliculei uscate.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Formula EVO®: produs cu proprietati sporite de protectie a lemnului la razele UV si intemperii.
- Pelicula rezistenta la ciuperca albastra si mucegai.
- Block resistance- rezistență excelentă a peliculei împotriva lipirii sub presiune/în contact continuu.
- Se poate nuanța în sistemul Policolor ArtColor.
- Pana la 10 ani protectie în functie de conditii climatice, suport, mod de pregatire si aplicare, numar de straturi. Pentru improspatarea suprafetelor si prelungirea duratei de viata se recomanda reacoperirea la 2-3 ani.
- Uscare rapida: 30 minute

DOMENII DE UTILIZARE

SPOR VILLA ULTRA este un lac lucios pe bază de apă, incolor sau colorat, utilizat la impregnarea, protejarea eficientă de durată și decorarea suprafețelor din lemn aflate la interior sau exterior, expuse influenței factorilor atmosferici în mod direct.

MOD DE UTILIZARE

Condiții de aplicare

Temperatură mediu: 10-30°C

Umiditate relativă mediu: max. 75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Umiditate suport lemn: max12%

Nu se recomandă aplicarea la temperaturi sub 10°C.

Pregătirea produsului:

- produsul se omogenizează în ambalajul original.
- dacă este necesar, produsul se poate dilua cu 5% apă.

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suportul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- suprafața trebuie să fie compactă, curată, fără urme de praf sau uleiuri, netedă și uscată.
- se îndepărtează straturile vechi degradate și neaderente de lac și se realizează eventuale reparații.

Suprafețele noi din lemn se impregnează cu un strat de SPOR VILLA ULTRA diluat 1:1 cu apă sau un strat de SPOR VILLA YACHT IMPREGNANT PE BAZĂ DE APĂ. Pentru obținerea unei finisări incolore se aplică două straturi de lac incolor iar pentru o finisare colorată se aplică SPOR VILLA ULTRA colorată, în 2 straturi în lungul fibrei pentru a scoate în evidență structura lemnului.

Pentru o finisare colorată, altă culoare decât cele existente, lacul incolor se poate nuanța computerizat în sistemul Policolor Artcolor.

Produsul se aplica folosind rola, pensula sau prin pulverizare.

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat se curata cu apa inainte si dupa utilizare.

CONSUM SPECIFIC & TIMP DE USCARE

Consumul teoretic: 8- 11 m²/litru/strat pentru finisare; 14-20 m²/litru/strat pentru impregnare.

Număr de straturi recomandate: 2. Al doilea strat se aplica după 1-2 ore de la uscarea primului strat.

Timp de uscare: la atingere: 30 de minute; uscare la reacoperire: 1-2 ore; uscare totală: maxim 24 de ore, în funcție de temperatură și umiditate.

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
<u>Produs lichid</u>			
Aspect	-	lichid omogen, viscos, fara impuritati mecanice	vizual
Densitate	g/cm ³	1,05 -1.08	SR EN ISO 2811-1
Viscozitate Brookfield (Rot 7, vit 100), temp. 23±1°C	mPa.s	1000	SR EN ISO 2555
<u>Película</u>			
Aspect		Uniforma, transparenta, fara incluziuni straine	vizual

MBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaje metalice: 750 ml, 2,5L

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C.
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea produsului este de 36 luni de la data inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

A se consulta *Fișa cu date de Securitate* a produsului!



COV limita UE g/l;cat.A/e 130 (2010);
COV Produs, max. g/l:130.

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametri tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

