



Domeniu de utilizare

Tabla plană din oțel cu acoperire zincată sau organică, cu grosime maximă de 0,4 mm se utilizează la căptușiri la interior și placări la exterior, montate pe o structură de rezistență metalică sau din lemn. Se folosesc la construcții noi sau existente, la clădiri civile, social-culturale, industriale și agrozootehnice. Produsele se pot utiliza și la împrejmuiri, porți metalice etc.

Tabla plană din oțel cu acoperire zincată sau organică, cu grosime maximă de 0,4 mm se fabrică prin deformare plastică la rece și debitare la dimensiunile dorite.

Foile de tablă plană din oțel cu acoperire zincată sau organică se fabrică prin debitare, cu lățimi de 800, 1000, 1250 și 1500 mm.

Foile de tablă plană cu acoperire zincată (DX51D+Z) se fabrică cu grosimile de 0,2; 0,25; 0,27; 0,3; 0,32; 0,35; 0,38 și 0,4mm.

Foile de tablă plană vopsită (DX51D+Z+AO) se fabrică cu grosimile de 0,3; 0,35 și 0,38, 0.4 mm. Lungimea tablei plane se stabilește prin contract.

Tablă plană - Dimensiuni și toleranțe

Denumire cotă	Dimensiune totală (mm)	Toleranțe (mm)
Lungime	La cerere	± 2
Lățime	800; 1000; 1250; 1500	+8 /-1
Grosime	0.2; 0.25; 0.27; 0.3; 0.32; 0.35; 0.38; 0.4	± 0,05

Depozitare

Produsele din tablă, vopsită sau zincată, trebuie depozitate în spații acoperite, uscate și bine aerisite unde nu există variații mari de temperatură, pe suportți cu secțiunea de 100 x100mm pe toată lățimea coletului. Spațiile dintre suportți trebuie să fie de maxim 1m, și repartizați uniform pe toată lungimea coletului pentru a preveni deformarea sub propria greutate.

Timpul maxim de depozitarea pachetelor de tablă pe șantier este de 2 săptămâni de la data livrării până la punerea în operă cu condiția acoperii acestora cu o prelată, așezarea într-un plan ușor înclinat care să favorizeze scurgerea condensului și asigurarea unei ventilații corespunzătoare.

În cazul distribuitorilor autorizați perioada maximă de depozitare a produselor din tablă este de 2 luni de la data livrării, foile de tablă se separă prin șipci de lemn astfel încât fiecare foaie de tablă să fie ventilată.



S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

Nr.Reg.Com.: J17 / 160 / 1998 C.U.I.: RO 10256899
Str. Șoseaua Smârdan, nr. 4 , 800701, Galați, România
Tel: 0040 0236 449900 ; Fax: 0040 0236/449909

**FIȘA TEHNICĂ
TABLĂ PLANĂ ZINCATĂ
SAU VOPSITĂ CU
GROSIME DE MAXIM 0.4**

Livrare

Tabla plană din oțel cu acoperire zincată sau organică, cu grosime maximă de 0,4 mm se livrează în pachete de câte 500 de foi de același tip. Pachetele sunt protejate cu rigle de lemn și sunt asigurate transversal cu două benzi de legat.

Pentru informații suplimentare vizitați site-ul www.fierctc.ro