

BISON[®] KIT

Adeziv de contact, universal, puternic, lichid



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv de contact universal, foarte puternic, lichid, pe baza de cauciuc neoprenic, rasini sintetice si solventi.

DOMENIU DE UTILIZARE

Ideal pentru lipirea sau laminarea (suprafetelor) multor tipuri de materiale care necesita adeziune imediata sau prelucrare imediata. Ideal pentru materiale aflate sub tensiune sau pentru materiale curbate care nu se pot presa sau care nu pot fi prinse cu clema. Partile ce urmeaza a fi lipite trebuie sa se imbine perfect. Excelent pentru lipirea sau laminarea metalului si a panourilor din plastic dur (HPL, Formica, Duropal, Resopal), furnir, placaje si panouri din lemn, PAL sau MDF. De asemenea, este indicat pentru lipirea materialelor de izolare flexibile, spuma, pluta, piele, sau cauciuc. Se poate folosi si pentru repararea pantofilor, gentilor și jucariilor sau pentru lucrari de artizanat (hobby). Nu este indicat pentru polistiren, polietilena (PE), polipropilena (PP) si vinil.

PROPRIETATI

lipire imediata
foarte puternic
ideal pentru lipirea materialelor aflate sub tensiune
lichid

universal
rezistenta la umezeala si inghet
usor de aplicat

UTILIZARE

Conditii de lucru: A se utiliza doar la temperaturi cuprinse intre +15°C si +25°C si o umiditate relativa a aerului de max. 65%. Pentru a evita formarea condensului, este indicat ca suprafetele si adezivul sa aiba aceeasi temperatura cu cea a mediului ambiant, de preferat intre 18°C si 20°C. Nu expuneti adezivul in zone cu curenti.

Tratament preliminar: Suprafetele trebuie sa se imbine perfect, să fie curate, uscate si degresate. Curatati si degresati suprafetele cu Thinner pentru Bison Kit. Tratati in prealabil suoprafetele absorbante cu Bison Kit diluat (adaugati 10-20% Thinner pentru Bison Kit).

Instrumente necesare: Pensula rigida sau spaclu (1mm) pentru acoperirea suprafetelor mari.

APLICARE

Consum specific: 2-2,5 m²/l, aplicat in doua straturi, in functie de natura materialelor ce urmeaza a fi lipite.

Instructiuni de utilizare: Aplicati un strat subtire si omogen pe ambele suprafete cu ajutorul unei pensule rigide sau spaclu (1mm) pentru acoperirea suprafetelor mari. Lasati sa se usuce 10-40 minute. Dupa ce adezivul s-a uscat (nu mai este aderent la atingere), imbinati imediat partile. Nu mai pot fi facute ajustari ulterioare. Permeteti eliminarea bulelor de aer. Tapati ferm cu o rola sau cu un ciocan de cauciuc.

Timp presiune (+ 20°C): Scurt. Puterea de actiune este mai importanta decat timpul de actiune.

Faza deschisa: 10-40 minute. Adezivul este uscat in momentul in care nu mai este aderent la atingere. Timpul de uscare depinde de natura suprafetelor si de temperatura.

Pete/reziduuri: Indepartati imediat petele proaspete cu Thinner pentru Bison Kit. Adezivul intarit se indeparteaza doar mecanic

Instructiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

sau cu diluant pentru vopsea (testati in prealabil).

Atentie: Daca trebuie sa lipiti materiale poroase expuse timp indelungat la contactul cu apa, adezivul se poate dezlipi de pe suprafata uda.

TIMP DE USCARE

Faza deschisa: aprox. aderenta imediata

Uscare completa: dupa aprox 24 ore

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la umiditate: buna

Rezistenta la temepratura: cuprinsa intre -40°C si +70°C

Rezistenta la UV: buna

Rezistenta la chimicale: prezinta rezistenta la acizi, baze si uleiuri.

Elasticitate: foarte buna

Capacitate de umplere: limitata

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: cauciuc neoprenic

Culoare: galben/maron

Vascozitate: approx. 2500 mPa.s

Continut solid: aproximativ 25%

Densitate: aproximativ 0,86 g/cm³

Rezistenta la forfecare: aprox. 300 N / cm²

Contractie: aprox 75%

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei. Dupa deschidere, valabilitatea scade.

A se pastra in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro